



**CATALOGO PRODOTTI / PRODUCT LIST**

# **MASTICI VOTTERO**

**ADHESIVE AND SEALANT**





## IL NOSTRO SILICONE - IL VOSTRO MARCHIO

Per i suoi prodotti, MASTICI VOTTERO fornisce un servizio di riempimento e di personalizzazione del package (cartucce, secchielli, unipack, tubetti, bombole ecc..)

## OUR SILICONE - YOUR BRAND

For its products MASTICI VOTTERO gives you a service of filling and customization of the package (cartridges, buckets unipack, tubes, bottles and so on..)

**MASTICI  
VOTTERO**

ALL RIGHTS RESERVED ©

OLTRE 35 ANNI DI ESPERIENZA MADE IN ITALY



La **MASTICI VOTTERO** nasce nel dicembre 1982 producendo **MASTICE** per vetri. Dopo pochi anni, la ricerca di materiali innovativi da affiancare ai mastici, ha portato all'introduzione e alla lavorazione di articoli ancor poco conosciuti ma in rapida ascesa nel mercato italiano, i **SIGILLANTI SILICONICI**.

Con il passare degli anni, la vasta gamma di prodotti professionali, affiancata da materiali destinati alla grande distribuzione, non di minor qualità ed affidabilità, ha permesso all'azienda di ottenere un rapporto solido e continuativo con una clientela storica e molto estesa.

Nel 2005 l'azienda si sposta nella nuova sede a La Cassa (TO) e dopo un lungo processo di ricerca, nel 2007, inizia le prime prove di laboratorio per lo sviluppo degli **HYBRID POLYMER**, prodotti altamente tecnologici, ad alte prestazioni e rispettosi dell'ambiente. Dopo dieci anni dalla presentazione sul mercato, la linea **MASTERS POLYMER** vanta una produzione di oltre 500 tonnellate di prodotto l'anno che trovano applicazione in edilizia, industria e grande distribuzione.

La volontà costante di produrre materiali innovativi, ricercare la qualità e la soddisfazione del cliente ha permesso alla **MASTICI VOTTERO** di crescere ed essere apprezzata a livello mondiale.

Grazie al nuovo laboratorio efficiente e strumentalmente accessorizzato **MASTICI VOTTERO** è proiettata verso il futuro. Gran parte delle risorse vengono spese in innovazione, ricerca e soluzioni richieste per realizzare prodotti su misura al fabbisogno della clientela.

Nei trentacinque anni della sua attività ha sempre seguito e vuole continuare sulla strada segnata da **CORRETTEZZA**, verso i clienti, fornitori, collaboratori interni ed esterni, e **CRESCITA**, nella qualità, nell'innovazione e nei servizi.

sul mercato  
da oltre 35  
anni



more than  
35 years of  
experience

oltre 500 clienti in  
tutto il mondo



over 500 customers  
around the world

oltre 15 milioni di cartucce  
prodotte in un anno

over 15 million cartridges  
produced in one year

oltre 3200 tonnellate di materia  
prima acquistata ogni anno



over 3200 tons of raw material  
purchased every year

laboratorio interno  
internal laboratory



5.000mq coperti di azienda su  
una superficie di 12.000 mq



5.000sm factory on  
12.000sm lot area

il Nostro silicone  
il vostro Marchio



Our silicone  
your Brand

## the COMPANY

**MASTICI VOTTERO** was born in December 1982 with the production of **MASTICS** for glass. Some years later, the research of innovative materials to aid mastics introduced and produced articles not very known, but in quick expansion on the Italian market: **ONE-PART SEALANT**.

Years pass by and the large range of professional products, aided by materials addressed to the large retail sector, not of low quality and reliability, allowed the company to ensure a permanent relation with a loyal customer base.

In 2005 the company moved its headquarter to La Cassa (TO) and after a long research process, in 2007 started the first laboratory experiments to develop **HYBRID POLYMER**, environmental friendly-high technology products with high performances. Ten years after the presentation on market, the **MASTERS POLYMER** line, with a production of over 500 tons for year, claims over 100 recipes which can be used in building industry, industrial production and large retail sector.

The desire of producing innovative materials, researching quality and satisfying costumers enabled **MASTICI VOTTERO** to grow and be appreciate in all over the world.

Thanks to a new, efficient and tools accessorized laboratory **MASTICI VOTTERO** is projected into the future. Large part of the resources are spent in innovation, research and solutions required to realize made-to-measure products for costumers needs. In 35 years the company has always respected the values of **FAIRNESS** towards costumers, providers, freelances and partners, and **GROWING** in quality, innovation and services.

\*\*MASTICI VOTTERO ha i requisiti per la produzione di un sistema di gestione della qualità atto a migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio ed ottenere e incrementare la soddisfazione del cliente. L'azienda ha inoltre un sistema di gestione adeguato per tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie lavorazioni, cercando sistematicamente di migliorarne il grado di sostenibilità in modo coerente ed efficace.

\*\*MASTICI VOTTERO has the requirements for the production of a quality management system, designed to improve the efficiency of the products services delivery and to achieve and increase customer satisfaction. The company also has an appropriate management system to monitor the environmental impacts of its operations, systematically seeking to improve the sustainability in a consistent and effective manner.



# siliconi acetici acetic sealant



# MASTERS 60

**silicone acetico antimuffa**  
**anti-mould acetic sealant**

## IT - MASTERS 60

Sigillante silicónico acetico antimuffa

### CARATTERISTICHE

Ottima resistenza a funghi e muffe  
Di semplice applicazione  
Resistente ai raggi UV  
Elasticità permanente

Ottima adesione su molti materiali

### APPLICAZIONI

Sigillatura di porte e finestre  
Giunti in edilizia  
Sigillatura bagni docce lavandini lavelli e altri  
apparati sanitari  
Sigillatura di piastrelle ceramiche  
Molteplici riparazioni domestiche

## EN - MASTERS 60

One-part acetic anti mold sealant

### SPECIFICATIONS

Mold and mildew resistant  
Easy to apply  
UV resistant  
Permanent flexibility  
Excellent adhesion on many materials.

### APPLICATIONS

To seal doors and windows  
Building joints  
To seal baths, showers, washbasins, sinks and  
others sanitary fittings  
To seal ceramic tiles  
Various household repairs

## FR - MASTERS 60

Adhésif à base de silicone acétique anti-moisissure

### CARACTÉRISTIQUES

Résistance excellente aux champignons et  
moisissure  
Facile à appliquer  
Résistant aux UV  
Elasticité permanente  
Adhésion excellente sur beaucoup de matériels.

### APPLICATIONS

Sceller portes et fenêtres  
Joints dans le secteur du bâtiment  
Sceller baigns, douches, éviers, lavabos et autres  
appareils sanitaires  
Sceller les carreaux en céramique  
Différents réparations domestiques

## ES - MASTERS 60

Sigilante de siliconas acético antimoho

### CARACTERÍSTICAS

Buena resistencia a hongos y mohos  
Aplicación fácil  
Resistencia a los UV  
Elasticidad permanente  
Buena adhesión sobre materiales diferente.

### APLICACIONES

Sellar puertas y ventanas  
Juntas en el sector de la construcción  
Sellar baños, duchas, fregaderos, lavabos y otros  
aparatos sanitarios  
Sellar baldosas de cerámica  
Diferentes reparaciones domésticas

## SRB - MASTERS 60

Acetatni silikonski zaptivač protiv buđi

### KARAKTERISTIKE

Visoka otpornost na gljivice i buđ  
Jednostavno se nanosi  
Otporan na UV zrake  
Trajna elastičnost  
Odlučno prijanjanje na mnoge materijale

### PRIMENA

Zaptivanje vrata i prozora  
Spojevi u građevinarstvu  
Zaptivanje kupatila, tuševa, umivaonika, sudopera  
i drugih sanitarnih uređaja  
Zaptivanje keramičkih pločica  
Razne popravke u kući



## package / confezione

- cartuccia 280/300/310 ml, scat. 24 pz
- tubetto 60 ml, scat 24 pz
- cartridge 280/300/310 ml, box 24 pc
- tube 60 ml, box 24 pc

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS - 20LM
- EN15651-2: G-CC CLASS - 20LM
- EN 15651-3:S CLASS - XS1

## MASTERS 60 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Uncured paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 25°C Densità a 25°C	ISO 1183 -1 A	[g/cm <sup>3</sup> ]	0,98 - 1,01
Consistency Consistenza	ISO 7390, profile U 20		non-sag
Extrusion rate - volume flow at 23°C Tasso di estrusione a 23°C		[ml/min]	800
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	25
<b>Cured paste / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,6
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	150
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,36
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		18
Tear Strength Resistenza alla lacerazione	ISO 34, method C	[N/mm]	4,0

## colori/colours



transparent  
trasparente

white  
bianco  
RAL 9010

ivory  
avorio  
RAL 1013

grey  
grigio  
RAL 7004

brown  
marrone  
RAL 8011

dark brown  
testa di moro  
RAL 8019

black  
nero  
RAL 9005



# MASTERS 70

**silicone acetico professionale**  
**professional acetic sealant**

## IT - MASTERS 70

Sigillante silconico acetico antimuffa professionale di alta qualità

### CARATTERISTICHE

Esente da ritiro  
Ottima resistenza agli agenti atmosferici  
Ottima resistenza UV  
Elasticità permanente da -40 a +160 °C  
Rapida vulcanizzazione  
Adesione eccellente su vetro e alluminio  
Ottima adesione su vasta gamma di supporti

### APPLICAZIONI

Sigillatura di giunti su costruzioni metalliche  
Sigillatura di vetrate in edilizia  
Sigillatura di lucernari  
Sigillatura di giunti su piastrelle  
Sigillatura di giunti tra vetro ed elementi strutturali

## EN - MASTERS 70

High quality professional one-part acetic anti mold sealant

### SPECIFICATIONS

Exempt from withdrawal  
Weather resistant  
Excellent UV resistance  
Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +160°C  
Quick vulcanization  
Excellent adhesion on glass, aluminum and on a large range of supports

### APPLICATIONS

To seal joints on metal constructions  
To seal building glass walls  
To seal skylights  
To seal joints on tiles  
To seal joints between glass and structural elements

## FR - MASTERS 70

Adhésif à base de silicone acétique anti-moisissure professionnel de haute qualité

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt du retrait  
Excellente résistance aux intempéries  
Résistant aux UV  
Elasticité permanente à une température entre -40°C et +160°C  
Vulcanisation rapide  
Adhésion excellente sur verre et aluminium  
Bonne adhésion sur nombreux supports

### APPLICATIONS

Sceller joints sur constructions métalliques  
Sceller vitraux dans le secteur du bâtiment  
Sceller les lucarnes  
Sceller joints sur les carreaux  
Sceller joints entre verre et autres éléments structurales

## ES - MASTERS 70

Sigilante de siliconas acético antimoho profesional de alta calidad

### CARACTERÍSTICAS

Exento de retracción  
Buena resistencia a las intemperie  
Resistencia a los UV  
Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +160°C  
Vulcanización rápida  
Adhesión excelente sobre vidrio y aluminio  
Buena adhesión sobre una amplia gama de soportes

### APLICACIONES

Sellar juntas en construcciones metálicas  
Sellar cristalerías en el sector de la construcción  
Sellar claraboyas  
Sellar juntas sobre baldosas  
Sellar juntas entre vidrio y otros elementos estructurales

## SRB - MASTERS 70

Acetatni profesionalni visokokvalitetni silikonski zaptivač protiv buđi

### KARAKTERISTIKE

Ne povlači se  
Visoka otpornost na atmosferske agense  
Visoka otpornost na UV zrake  
Trajna elastičnost od -40 do +160 °C  
Brza vulkanizacija  
Odlično prijanjanje na staklo i aluminijum  
Odlično prijanjanje na široki spektar podloga

### PRIMENA

Zaptivanje spojeva na metalnim konstrukcijama  
Zaptivanje prozora u građevinarstvu  
Zaptivanje krovnih prozora  
Zaptivanje spojeva na pločicama  
Zaptivanje spojeva između stakla i strukturalnih elemenata



## package / confezione

- cartuccia 310 ml, scat. 24 pz
- sacchetto 600 ml, scat. 24 pz
- fustini 20 kg
- cartridge 310 ml, box 24 pc
- unipac 600 ml, box 20 pc
- drums 20 kg


## storage / conservazione

+5 / +25°C - 16 mesi  
+5 / +25°C - 16 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS - 25LM
- EN 15651-2:G-CC GLASS - 25LM
- EN 15651-3:S CLASS - XS1

## colori/colours



transparent      white  
trasparente      bianco  
RAL 9010

## MASTERS 70 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Uncured paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 25°C Densità a 25°C	ISO 1183 -1 A	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,01
Consistency Consistenza	ISO 7390, profile U 20		non-sag
Extrusion rate - volume flow at 23°C Tasso di estrusione a 23°C		[ml/min]	500
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	20
<b>Cured paste / Gomma vulcanizzata</b> <b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,7
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	250
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,38
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		18
Tear Strength Resistenza alla lacerazione	ISO 34, method C	[N/mm]	4,5



# MASTERS 100

silicone acetico multiuso  
universal acetic sealant

## IT - MASTERS 100

Sigillante silicónico acetico

### CARATTERISTICHE

Di semplice applicazione  
Resistente ai raggi UV  
Elasticità permanente  
Ottima adesione su molti materiali

### APPLICAZIONI

Sigillatura di porte e finestre  
Giunti in edilizia  
Molteplici riparazioni domestiche  
Svariate sigillature per uso domestico

## EN - MASTERS 100

One-part acetic sealant

### SPECIFICATIONS

Easy to apply  
UV resistant  
Permanent flexibility  
Excellent adhesion on many materials

### APPLICATIONS

To seal doors and windows  
Building joints  
Various household repairs  
Many household sealings

## FR - MASTERS 100

Adhésif à base de silicone acétique

### CARACTÉRISTIQUES

Facile à appliquer  
Résistant aux UV  
Élasticité permanente  
Adhésion excellente sur beaucoup de matériaux

### APPLICATIONS

Sceller portes et fenêtres  
Jointes dans le secteur du bâtiment  
Différentes réparations domestiques  
Différents scellements domestiques

## ES - MASTERS 100

Sigilante de siliconas acético

### CARACTERÍSTICAS

Aplicación fácil  
Resistencia a los UV  
Elasticidad permanente  
Buena adhesión sobre materiales diferentes

### APLICACIONES

Sellar puertas y ventanas  
Juntas en el sector de la construcción  
Diferentes reparaciones domésticas  
Sellador de uso doméstico

## SRB - MASTERS 100

Acetatni silikonski zaptivač

### KARAKTERISTIKE

Jednostavno se nanosi  
Otporan na UV zrake  
Trajna elastičnost  
Odlično prijanjanje na mnoge materijale

### PRIMENA

Zaptivanje vrata i prozora  
Spojevi u građevinarstvu  
Razne popravke u kući  
Razna zaptivanja za kućnu upotrebu



## package / confezione

- cartuccia 280/300/310 ml, scat. 24 pz
- cartridge 280/300/310 ml, box 24 pc

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 14 mesi  
+5 / +25°C - 14 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC
- EN 15651-3:S  
CLASS - S1

## MASTERS 100 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Uncured paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C at 1013 hPa Densità a 23°C a 1013 hPa		[g/cm <sup>3</sup> ]	0,96
Extrusion rate - volume flow at 23°C Tasso di estrusione a 23°C	internal method	[ml/min]	1000
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	20
<b>Cured paste / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength at break Resistenza alla trazione a rottura	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,60
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	250
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,30
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		14
Tear Strength Resistenza alla lacerazione	ISO 34, method C	[N/mm]	5,0

## colori/colours



transparent  
trasparente

white  
bianco  
RAL 9010

grey  
grigio  
RAL 7004

black  
nero  
RAL 9005



# MASTERS 170

adesivo sigillante silicónico acetico strutturale per acquari  
acetic structural adhesive sealant for aquariums

## IT - MASTERS 170

Sigillante silicónico acetico professionale per acquari

### CARATTERISTICHE

Esente da ritiro  
Ottima resistenza agli agenti atmosferici  
Ottima resistenza UV  
Elasticità permanente da -40 a +180 °C  
Rapida vulcanizzazione  
Non provoca danni per i pesci  
Adesione eccellente su vetro e alluminio e ceramica  
Ottima adesione su vasta gamma di supporti  
**APPLICAZIONI**  
Adatto per la costruzione di acquari  
Sigillatura di giunti esposti ad alte sollecitazioni meccaniche  
Sigillatura di giunti che necessitano di una rapida messa in opera  
Incollaggio e sigillatura tra elementi in vetro  
Sigillature fai da te in campo acquariofilia

## EN - MASTERS 170

Professional one-part acetic sealant for aquaria

### SPECIFICATIONS

Exempt from withdrawal  
Weather resistant  
Excellent UV resistance  
Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +180°C  
Quick vulcanization  
No danger for fish  
Excellent adhesion on glass, aluminum and ceramics  
Excellent adhesion on a large range of supports  
**APPLICATIONS**  
Suitable for the construction of aquaria  
To seal joints exposed to high mechanical stress  
To seal joints which need to act quickly  
To stick and seal two or more glass elements  
It can be used in do-it-yourself aquarium industry

## FR - MASTERS 170

Adhésif à base de silicone acétique professionnel pour aquariums

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt du retrait  
Excellente résistance aux intempéries  
Résistant aux UV  
Elasticité permanente à une température entre -40°C et +180°C  
Vulcanisation rapide  
Pas dangereux pour les poissons  
Adhésion excellente sur verre, aluminium et céramique  
Bonne adhésion sur nombreux supports  
**APPLICATIONS**  
Indiqué pour la construction de aquariums  
Sceller joints exposés à hautes sollicitations mécaniques  
Sceller joints qui ont besoin d'une rapide mise en œuvre  
Coller et sceller éléments en verre  
Il peut être utilisé pour les aquariums fait soi-même

## ES - MASTERS 170

Sigilante de siliconas acético profesional para acuarios

### CARACTERÍSTICAS

Exento de retracción  
Buena resistencia a las intemperie  
Resistencia a los UV  
Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +180°C  
Vulcanización rápida  
Adhesión excelente sobre vidrio, aluminio y cerámica  
Buena adhesión sobre una amplia gama de soportes  
**APLICACIONES**  
Perfecto para la construcción de acuarios  
Sellar juntas expuestas a fuertes esfuerzos mecánicos  
Sellar juntas que necesitan una rápida puesta en obra  
Pegar y sellar elementos en vidrio  
Selladuras autónomas de acuarios

## SRB - MASTERS 170

Acetatni profesionalni silikonski zaptivač za akvarijume

### KARAKTERISTIKE

Nema povlačenja  
Visoka otpornost na atmosferske agense  
Visoka otpornost na UV zrake  
Trajna elastičnost od -40 do +180 °C  
Brza vulkanizacija  
Ne šteti ribama  
Odlično prijanjanje na staklo, aluminijum i keramiku  
Odlično prijanjanje na široki spektar podloga  
**PRIMENA**  
Pogodno za izgradnju akvarijuma  
Zaptivanje spojeva izloženih visokim mehaničkim naprezanjima  
Zaptivanje spojeva koji zahtevaju brzo puštanje u rad  
Lepljenje i zaptivanje staklenih elemenata  
Zaptivanje 'Uradi sam' u oblasti pravljenja akvarijuma



## package / confezione

- cartuccia 310 ml, scat. 12/24 pz
- fustini 21 kg
- fusti 210 kg
- cartridge 310 ml, box 12/24 pc
- drums 21 / 210 kg

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 24 mesi  
+5 / +25°C - 24 months

## MASTERS 170 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Uncured paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 1183-1 A	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,03
Consistency Consistenza	ISO 7390, profile U 20		non-sag
Extrusion rate - volume flow at 23°C Tasso di estrusione a 23°C		[ml/min]	250
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	15
<b>Cured paste / Gomma vulcanizzata</b> <b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength			
Resistenza alla trazione	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,80
Elongation at break			
Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	200
Modulus at 100% elongation			
Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,55
Hardness - Shore A			
Durezza - Shore A	ISO 868		22
Tear Strength			
Resistenza alla lacerazione	ISO 34, method C	[N/mm]	6,1

## colori/colours



transparent  
trasparente

black  
nero

RAL 9005



# MASTERS 900

**silicone acetico alta temperatura**  
**high temperature acetic sealant**

## IT - MASTERS 900

Sigillante silconico acetico alta temperatura  
**CARATTERISTICHE**

Non cola  
Immediata capacità di adesione ad alte e basse temperature (+5°C / +40°C)  
Flessibile ad alte e basse temperature (-40 / +260°C)  
Adesisce ottimamente al vetro, superfici vetrificate, piastrelle in ceramica, molte materie plastiche e maggior parte delle vernici  
Mantiene proprietà elastiche anche se esposto costantemente a temperature di +260°C  
Resiste per brevi periodi a +275°C  
Resiste a picchi di 300°C  
Eccellenti caratteristiche di lavorazione per uso professionale  
**APPLICAZIONI**  
Incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e canne fumarie  
Sigillatura di parti di pompe, impianti di riscaldamento ed elettrodomestici esposti alle alte temperature  
Guarnizioni di motori di automobili, industriali e marini  
Sigillatura di parti meccaniche sottoposte alle alte temperature

## ES - MASTERS 900

Sigilante de siliconas acético altas temperaturas  
**CARACTERÍSTICAS**

No cola  
Inmediata capacidad de adhesión a altas y bajas temperaturas (+5°C / +40°C)  
Flexibilidad a temperaturas altas y bajas (-40°C / +260°C)  
Perfecta adhesión sobre vidrio, superficies vitrificadas, baldosas de cerámica, muchas materias de plástico y la mayoría de las pinturas  
Mantiene propiedad elásticas también si expuesto constantemente a temperaturas de +260°C  
Resistente por poco tiempo a +275°C  
Resistente a picos de +300°C  
Excelentes características de trabajo de uso profesional  
**APLICACIONES**  
Pegar y sellar hornos, chimeneas, calderas y salidas de humo  
Sellar partes de bombas, instalaciones de calefacción y electrodoméstico expuestos a altas temperaturas  
Guarniciones de motores de coches, industriales y marinos  
Sellar partes mecánicas espuestas a temperaturas altas

## EN - MASTERS 900

High temperature one-part acetic sealant  
**SPECIFICATIONS**

Non-sag  
Immediate adhesion capacity at high and low temperatures (+5°C / +40°C)  
Flexible at high and low temperatures (-40°C / +260°C)  
Excellent adhesion on glass, vitrified surfaces, ceramic tiles, various plastic substances and mostly paints  
Maintain elastic property also if it is constantly exposed to +260°C temperature  
Resistance at +275°C for a short time  
Resistance at peaks of +300°C  
Excellent work specifications for professional use  
**APPLICATIONS**  
To stick and seal ovens, fireplaces, boilers and chimney flues  
To seal pumps' parts, heating systems and household appliances exposed to high temperatures  
Car, industrial and sea engine gaskets  
To seal mechanical parts exposed to high temperatures

## SRB - MASTERS 900

Acetatni silikonski zaptivač za visoke temperature  
**KARAKTERISTIKE**

Ne topi se  
Trenutna sposobnost prijanjanja na visokim i niskim temperaturama (+5°C / +40°C)  
Prikladno na visokim i niskim temperaturama (-40 / +260°C)  
Odlučno prijanja na staklo, staklene površine, keramičke pločice, brojne plastične materijale i najveći broj premaza  
Održava elastična svojstva i kada je stalno izložen temperaturi od +260°C  
Otporan u kratkim periodima na temperaturu od +275°C  
Izdržava i na temperaturi od 300°C  
Odlučne karakteristike obrade za profesionalnu upotrebu  
**PRIMENA**  
Lepljenje i zaptivanje peći, kamina, kotlova i dimnjaka, zaptivanje delova pumpi, sistema grejanja i električnih kućnih aparata izloženih visokim temperaturama  
Zaptivanje automobilskih, industrijskih i brodskih motora  
Zaptivanje mehaničkih delova izloženih visokim temperaturama

## FR - MASTERS 900

Silicone acétique hautes températures  
**CARACTÉRISTIQUES**

Ne coule pas  
Immédiate capacité d'adhésion à hautes et basses températures (+5°C / +40°C)  
Flexibilité à hautes et basses températures (-40°C / +260°C)  
Excellent adhésion sur verre, surfaces vitrifiées, carreaux en céramique, beaucoup de matières plastiques et la plupart des peintures  
Maintient propriétés élastiques aussi s'il est exposé constamment à hautes températures de +260°C  
Résistant pour peu temps à +275°C  
Résistant à pics de +300°C  
Excellentes caractéristiques de travail à usage professionnel  
**APPLICATIONS**  
Coller et sceller fours, cheminées, chaudières et carneaux montants  
Sceller parts de pompes, installations de chauffage et électroménagers exposés à hautes températures  
Garnitures de moteurs de voitures, industriels et marines  
Sceller parties mécaniques exposées à hautes températures




## package / confezione

- cartuccia 280/300/310 ml, scat. 12/24 pz
- tubetto 60 ml, scat. 24 pz
- fustini da 21 kg
- fusti da 210 kg
- cartridge 280/300/310 ml, box 12/24 pc
- tube 60 ml, box 24 pc
- drums 21/210 kg

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 24 mesi  
+5 / +25°C - 24 months

## colori/colours



red  
rosso  
RAL 3001

black  
nero  
RAL 9005

## MASTERS 900 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Uncured paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 1183-1 A	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,03
Density at 25°C (+/- 0,02 g/cm <sup>3</sup> ) Densità a 25°C (+/- 0,02 g/cm <sup>3</sup> )	ISO 1183-1 A	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,03
Consistency Consistenza	ISO 7390, profile U 20		non-sag
Extrusion rate - volume flow at 23°C Tasso di estrusione a 23°C		[ml/min]	250
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	20
<b>Cured paste / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength			
Resistenza alla trazione	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,70
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	250
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,45
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		25
Tear Strength Resistenza alla lacerazione	ISO 34, method C	[N/mm]	4,2
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +260

# MASTERS 9000

**silicone acetico alta temperatura**  
**high temperature acetic sealant**

## IT - MASTERS 9000

Sigillante silconico acetico alta temperatura  
**CARATTERISTICHE**

Non cola  
Immediata capacità di adesione ad alte e basse temperature (+5°C / +40°C)  
Flessibile ad alte e basse temperature (-40 / +260°C)  
Aderisce ottimamente al vetro, superfici vetrificate, piastrelle in ceramica, molte materie plastiche e maggior parte delle vernici  
Mantiene proprietà elastiche anche se esposto costantemente a temperature di +260°C  
Resiste per brevi periodi a +275°C  
Resiste a picchi di 300°C  
Eccellenti caratteristiche di lavorazione per uso professionale  
**APPLICAZIONI**  
Incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e canne fumarie  
Sigillatura di parti di pompe, impianti di riscaldamento ed elettrodomestici esposti alle alte temperature  
Guarnizioni di motori di automobili, industriali e marini  
Sigillatura di parti meccaniche sottoposte alle alte temperature

## ES - MASTERS 9000

Sigilante de siliconas acético altas temperaturas  
**CARACTERÍSTICAS**

No cola  
Inmediata capacidad de adhesión a altas y bajas temperaturas (+5°C / +40°C)  
Flexibilidad a temperaturas altas y bajas (-40°C / +260°C)  
Perfecta adhesión sobre vidrio, superficies vitrificadas, baldosas de cerámica, muchas materias de plástico y la mayoría de las pinturas  
Mantiene propiedad elásticas también si expuesto constantemente a temperaturas de +260°C  
Resistente por poco tiempo a +275°C  
Resistente a picos de +300°C  
Excelentes características de trabajo de uso profesional  
**APLICACIONES**  
Pegar y sellar hornos, chimeneas, calderas y salidas de humo  
Sellar partes de bombas, instalaciones de calefacción y electrodoméstico expuestos a altas temperaturas  
Guarniciones de motores de coches, industriales y marinos  
Sellar partes mecánicas espuestas a temperaturas altas

## EN - MASTERS 9000

High temperature one-part acetic sealant  
**SPECIFICATIONS**

Non-sag  
Immediate adhesion capacity at high and low temperatures (+5°C / +40°C)  
Flexible at high and low temperatures (-40°C / +260°C)  
Excellent adhesion on glass, vitrified surfaces, ceramic tiles, various plastic substances and mostly paints  
Maintain elastic property also if it is constantly exposed to +260°C temperature  
Resistance at +275°C for a short time  
Resistance at peaks of +300°C  
Excellent work specifications for professional use  
**APPLICATIONS**  
To stick and seal ovens, fireplaces, boilers and chimney flues  
To seal pumps' parts, heating systems and household appliances exposed to high temperatures  
Car, industrial and sea engine gaskets  
To seal mechanical parts exposed to high temperatures

## SRB - MASTERS 9000

Acetatni silikonski zaptivač za visoke temperature  
**KARAKTERISTIKE**

Ne topi se  
Trenutna sposobnost prijanjanja na visokim i niskim temperaturama (+5°C / +40°C)  
Prikladno za visokim i niskim temperaturama (-40 / +260°C)  
Odlučno prijanja na staklo, staklene površine, keramičke pločice, brojne plastične materijale i najveći broj premaza  
Održava elastična svojstva i kada je stalno izloženo temperaturi od +260°C  
Otporan u kratkim periodima na temperaturu od +275°C  
Izdržava i na temperaturi od 300°C  
Odlučne karakteristike obrade za profesionalnu upotrebu  
**PRIMENA**  
Lepljenje i zaptivanje peći, kamina, kotlova i dimnjaka, zaptivanje delova pumpi, sistema grejanja i električnih kućnih aparata izloženih visokim temperaturama  
Zaptivanje automobilskih, industrijskih i brodskih motora  
Zaptivanje mehaničkih delova izloženih visokim temperaturama

## FR - MASTERS 9000

Silicone acétique hautes températures  
**CARACTÉRISTIQUES**

Ne coule pas  
Immédiate capacité d'adhésion à hautes et basses températures (+5°C / +40°C)  
Flexibilité à hautes et basses températures (-40°C / +260°C)  
Excellent adhésion sur verre, surfaces vitrifiées, carreaux en céramique, beaucoup de matières plastiques et la plupart des peintures  
Maintient propriétés élastiques aussi s'il est exposé constamment à hautes températures de +260°C  
Résistant pour peu temps à +275°C  
Résistant à pics de +300°C  
Excellentes caractéristiques de travail à usage professionnel  
**APPLICATIONS**  
Coller et sceller fours, cheminées, chaudières et carneaux montants  
Sceller parts de pompes, installations de chauffage et électroménagers exposés à hautes températures  
Garnitures de moteurs de voitures, industrielles et marines  
Sceller parties mécaniques exposées à hautes températures



## package / confezione

- cartuccia gas 200 ml, scat. 6 pz
- gas cartridge 200 ml, box 6 pc

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

## colori/colours



red  
rosso  
RAL 3001

black  
nero  
RAL 9005

## MASTERS 9000 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Uncured paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 1183-1 A	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,03
Density at 25°C (+/- 0,02 g/cm <sup>3</sup> ) Densità a 25°C (+/- 0,02 g/cm <sup>3</sup> )	ISO 1183-1 A	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,03
Consistency Consistenza	ISO 7390, profile U 20		non-sag
Extrusion rate - volume flow at 23°C Tasso di estrusione a 23°C		[ml/min]	250
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	20
<b>Cured paste / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength			
Resistenza alla trazione	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,70
Elongation at break			
Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	250
Modulus at 100% elongation			
Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,45
Hardness - Shore A			
Durezza - Shore A	ISO 868		25
Strength			
Resistenza alla lacerazione	ISO 34, method C	[N/mm]	4,2
Temperature resistance			
Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +260



# siliconi neutri neutral sealant



# MASTERS 80

silicone neutro universale  
universal neutral sealant

## IT - MASTERS 80

Sigillante silconico neutro

### CARATTERISTICHE

- Esente da ritiro
  - Inodore
  - Basso modulo
  - Ottima resistenza agli agenti atmosferici
  - Ottima resistenza UV
  - Elasticità permanente da -40 a +120 °C
  - Rapida vulcanizzazione
  - Adesione eccellente su cemento, pietra, mattoni, metalli, vetro e lamiere
  - Buona adesione su svariate superfici in campo edile
- APPLICAZIONI**
- Sigillature di giunti di dilatazione su prefabbricati
  - Sigillatura di giunti su costruzioni metalliche
  - Sigillatura di giunti su piastrelle
  - Idoneo per giunti di dilatazione tra differenti materiali in campo edile

## EN - MASTERS 80

One-part neutral sealant

### SPECIFICATIONS

- Exempt from withdrawal
  - Odourless
  - Low modulus
  - Weather resistant
  - Excellent UV resistance
  - Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +120°C
  - Quick vulcanization
  - Excellent adhesion on cement, stone, bricks, metals, glass and metal sheets
  - Good adhesion on different surfaces in building industry
- APPLICATIONS**
- To seal enlargement joints on prefabricated buildings
  - To seal joints on metal constructions
  - To seal joints on tiles
  - Suitable for enlargement joints between different materials in building industry

## FR - MASTERS 80

Adhésif à base de silicone neutre

### CARACTÉRISTIQUES

- Exempt du retrait
  - Inodore
  - Bas module
  - Excellente résistance aux intempéries
  - Résistant aux UV
  - Elasticité permanente à une température entre -40°C et +120°C
  - Vulcanisation rapide
  - Adhésion excellente sur ciment, pierre, briques, métaux, verre et tôles
  - Bonne adhésion sur nombreux surfaces dans le secteur du bâtiment
- APPLICATIONS**
- Sceller joints de dilatation sur constructions préfabriquées
  - Sceller joints sur constructions métalliques
  - Sceller joints sur carreaux
  - Il peut être utilisé pour les joints de dilatation entre différents matériaux dans le secteur du bâtiment

## ES - MASTERS 80

Sigilante de siliconas neutro

### CARACTERÍSTICAS

- Exento de retracción
  - Inodoro
  - Bajo módulo
  - Buena resistencia a las intemperie
  - Resistencia a los UV
  - Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +120°C
  - Vulcanización rápida
  - Adhesión excelente sobre cemento, piedra, ladrillos, metales, vidrio y chapas
  - Buena adhesión sobre una amplia gama de soportes
- APLICACIONES**
- Sellar juntas de dilatación sobre construcciones prefabricadas
  - Sellar juntas sobre construcciones metálicas
  - Sellar juntas sobre baldosas
  - Apto para juntas de dilatación entre diferentes materiales en el sector de la construcción

## SRB - MASTERS 80

Silikonski neutralni zaptivač

### KARAKTERISTIKE

- Ne povlači se
  - Bez mirisa
  - Niski modul
  - Visoka otpornost na atmosferske agente
  - Visoka otpornost na UV zrake
  - Trajna elastičnost od -40 do +120 °C
  - Brza vulkanizacija
  - Odlučno prijanjanje na cement, kamen, ciglu, metale, staklo i lim
  - Dobro prijanjanje na različite površine u građevinarstvu
- PRIMENA**
- Zaptivanje dilatacionih spojeva u montažnoj građevini
  - Zaptivanje spojeva na metalnim konstrukcijama
  - Zaptivanje spojeva na pločicama
  - Pogodan za dilatacione spojeve između različitih materijala u građevinarstvu
  - Konzervacija



## package / confezione

- cartuccia 280/300/310 ml, scat. 12/24 pz
- fustini 20 kg
- cartridge 280/300/310 ml, box 12/24 pc
- drums 20 kg

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT CLASS - 12,5 E
- EN 15651-2: G
- EN 15651-3: S CLASS - XS1

## MASTERS 80 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	DIN 51757	[g/cm <sup>3</sup> ]	0,99
Consistency Consistenza	ISO 7390		non-sag
Extrusion rate - volume flow at 23°C Tasso di estrusione a 23°C		[ml/min]	400
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	35
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength			
Resistenza alla trazione	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,50
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	250
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,37
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		24
Movement capability Capacità di movimento	ISO 9047	[%]	20
Tear Strength Resistenza alla lacerazione	ISO 34, method C	[N/mm]	3,0

## colori/colours



- transparent  
trasparente
- white  
bianco  
RAL 9010
- grey  
grigio  
RAL 7004
- dark brown  
testa di moro  
RAL 8019
- black  
nero  
RAL 9005



# MASTERS 280

**silicone neutro antimuffa professionale**  
**professional anti-mould neutral sealant**

## IT - MASTERS 280

Sigillante silicónico neutro antimuffa per serramenti

### CARATTERISTICHE

Esente da ritiro  
Inodore  
Basso modulo  
Ottima resistenza agli agenti atmosferici  
Ottima resistenza UV  
Elasticità permanente da -40 a +150 °C  
Rapida vulcanizzazione  
Ottima resistenza alla muffa  
Non corrode le vernici, l'alluminio e i metalli in genere  
Ottima adesione su svariati substrati  
**APPLICAZIONI**  
Sigillatura di porte e finestre  
Adatto per la costruzione e la posa di serramenti in interno ed esterno  
Sigillature di lavandini, vasche da bagno, lavabi, docce e cucina  
Sigillatura di giunti di costruzione in ambienti molto umidi  
Sigillatura di vetrate in edilizia  
Sigillatura di giunti su piastrelle  
Idoneo per giunti di dilatazione tra differenti materiali in campo edile

## ES - MASTERS 280

Sigilante de siliconas neutro antimoho para las carpinterías

### CARACTERÍSTICAS

Exento de retracción  
Inodoro  
Bajo módulo  
Buena resistencia a las intemperie  
Resistencia a los UV  
Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +150°C  
Vulcanización rápida  
Buena resistencia a los mohos  
No corroe las pinturas, el aluminio y los metales en general  
Adhesión excelente sobre diferentes sostratos  
**APLICACIONES**  
Apto para la construcción y la instalación de las carpinterías de exterior y de interior  
Sellar baños, duchas, fregaderos, lavabos y cocinas, puertas y ventanas  
Sellar juntas de dilatación sobre construcciones en lugares muy húmedos  
Sellar juntas de cristalera en el sector de la construcción  
Sellar juntas sobre baldosas  
Apto para juntas de dilatación entre diferentes materiales en el sector de la construcción

## EN - MASTERS 280

One-part neutral anti mold sealant for doors and windows frames

### SPECIFICATIONS

Exempt from withdrawal  
Odourless  
Low modulus  
Weather resistant  
Excellent UV resistance  
Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +150°C  
Quick vulcanization  
Mold mildew resistant  
Safe for paint, aluminum and different kind of metals  
Excellent adhesion on different substrates  
**APPLICATIONS**  
It can be used for the construction and the installation of doors and windows frames inside and outside  
To seal sinks, washbasins, baths, showers and kitchens  
To seal construction joints in very moist places  
To seal glass walls in building industry  
To seal joints on tiles  
Suitable for dilatation joints between different materials in building industry

## SRB - MASTERS 280

Silikonski neutralni zaptivač protiv buđi za prozorske okvire

### KARAKTERISTIKE

Ne povlači se  
Bez mirisa  
Niski modul  
Visoka otpornost na atmosferske agense  
Visoka otpornost na UV zrake  
Trajna elastičnost od -40 do +150°C  
Brza vulkanizacija  
Visoka otpornost na buđ  
Ne korodira boju, aluminijum i i metale uopšte  
Odlično prijanjanje na različite podloge  
**PRIMENA**  
Zaptivanje vrata i prozora  
Pogodan za izgradnju i ugradnju unutrašnjih i spoljašnjih prozorskih okvira  
Zaptivanje sudopera, kada, umivaonika, tuša i kuhinja  
Zaptivanje spojeva konstrukcija u veoma vlažnim okruženjima  
Zaptivanje prozora u građevinarstvu  
Zaptivanje spojeva na pločicama  
Pogodan za dilatazione spojeve između različitih materijala u građevinarstvu

## FR - MASTERS 280

Adhésif à base de silicone neutre anti-moisissure pour bâtis

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt du retrait  
Inodore  
Bas module  
Excellente résistance aux intempéries  
Résistant aux UV  
Elasticité permanente à une température entre -40°C et +150°C  
Vulcanisation rapide  
Résistance excellente aux moisissures  
Ne corrode pas les peintures, l'aluminium et différents métaux  
Adhésion excellente sur nombreux substrats  
**APPLICATIONS**  
Sceller portes et fenêtres  
Indiqué pour la construction et l'installation de bâtis à l'intérieur et à l'extérieur  
Sceller bains, douches, éviers, lavabos et cuisines  
Sceller joints de construction en lieu très humides  
Sceller vitraux dans le secteur du bâtiment  
Sceller joints sur carreaux  
Il peut être utilisé pour les joints de dilatation entre différents matériaux dans le secteur du bâtiment



## package / confezione

- cartuccia 280/300/310 ml, scat. 12/24 pz
- sacchetto 400/600 ml, scat. 24 pz
- fustini 20 kg
- cartridge 280/300/310 ml, box 12/24 pc
- unipac 400/600 ml, box 24 pc
- drums 20 kg

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS - 25LM
- EN 15651-2:G-CC GLASS - 25 LM
- EN 15651-3:S CLASS - XS1
- EN 15651-4:PW-EXT-INT-CC CLASS - 12,5E

## colori/colours



transparent  
trasparente

white  
bianco  
RAL 9010

ivory  
avorio  
RAL 1013

grey  
grigio  
RAL 7004

grey  
grigio  
RAL 7044

brown  
marrone  
RAL 8011

dark brown  
testa di moro  
RAL 8019

black  
nero  
RAL 9005

tobacco  
tabacco  
RAL 8007

copper  
rame  
RAL 8004

aluminium  
alluminio  
RAL 9007

## MASTERS 280 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	DIN 51757	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,01
Consistency Consistenza	ISO 7390		non-sag
Extrusion rate - volume flow at 23°C Tasso di estrusione a 23°C		[ml/min]	300
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	35
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength			
Resistenza alla trazione	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,70
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	300
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,37
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		24
Movement capability Capacità di movimento	ISO 9047	[%]	25
Tear Strength Resistenza alla lacerazione	ISO 34, method C	[N/mm]	4,5



# MASTERS 180

**silicone neutro per specchi e policarbonato**  
**neutral sealant for mirrors and polycarbonate**

## IT - MASTERS 180

Sigillante silicónico neutro antimuffa per specchi e policarbonato

### CARATTERISTICHE

Esente da ritiro  
Inodore  
Basso modulo  
Ottima resistenza agli agenti atmosferici  
Ottima resistenza UV  
Elasticità permanente da -40 a +180°C  
Rapida vulcanizzazione  
Ottima resistenza alla muffa  
Non corrode le vernici, l'alluminio e i metalli in genere  
Ottima adesione su svariati supporti

**APPLICAZIONI**  
Sigillatura di porte e finestre  
Sigillatura di giunti tra alluminio, vetro e PVC  
Sigillatura di specchi  
Adatto per la costruzione e la posa di serramenti in PVC per applicazioni esterne ed interne  
Sigillatura di vetrate in edilizia  
Idoneo per giunti di dilatazione tra differenti materiali in campo edile  
Ottima adesione su svariati supporti plastici

## ES - MASTERS 180

Sigilante de siliconas neutro antimoho para espejos y policarbonato

### CARACTERÍSTICAS

Exento de retracción  
Inodoro  
Bajo módulo  
Buena resistencia a las intemperie  
Resistencia a los UV  
Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +180°C  
Vulcanización rápida  
Buena resistencia a los mohos  
No corroe las pinturas, el aluminio y los metales en general  
Adhesión excelente sobre diferentes soportes

**APLICACIONES**  
Sellar puertas y ventanas  
Sellar juntas entre aluminio, vidrio y PVC  
Sellar espejos  
Apto para la construcción y la instalación de las carpinterías de PCV de exterior y de interior  
Sellar cristalerías en el sector de la construcción  
Se puede utilizar para juntas de dilatación entre diferentes materiales en el sector de la construcción  
Buena adhesión sobre diferentes soportes de plástico

## EN - MASTERS 180

One-part neutral anti mold sealant for mirrors and polycarbonate

### SPECIFICATIONS

Exempt from withdrawal  
Odourless  
Low modulus  
Weather resistant  
Excellent UV rays resistance  
Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +180°C  
Quick vulcanization  
Mold resistant  
Safe for paint, aluminum and different kind of metals  
Excellent adhesion on different supports

**APPLICATIONS**  
To seal doors and windows  
To seal joints between aluminium, glass and PVC  
To seal mirrors  
It is suitable for the construction and the installation of PVC doors and windows frames inside and outside  
To seal glass walls in building industry  
Suitable for dilatation joints between different materials in building industry  
Excellent adhesion on different plastic supports

## SRB - MASTERS 180

Silikonski neutralni zaptivač protiv buđi za ogledala i polikarbonat

### KARAKTERISTIKE

Ne povlači se  
Bez mirisa  
Niski modul  
Visoka otpornost na atmosferske agente  
Visoka otpornost na UV zrake  
Trajna elastičnost od -40 do +180°C  
Brza vulkanizacija  
Visoka otpornost na buđ  
Ne korodira boju, aluminijum i i metale uopšte  
Odlično prijanjanje na različite podloge

**PRIMENA**  
Zaptivanje vrata i prozora  
Zaptivanje spojeva između aluminijuma, stakla i PVC-a  
Zaptivanje ogledala  
Pogodan za izgradnju i ugradnju PVC prozora za unutrašnju i spoljašnju upotrebu  
Zaptivanje prozora u građevinarstvu  
Pogodan za dilatazione spojeve između različitih materijala u građevinarstvu  
Odlično prijanjanje na različite plastične podloge

## FR - MASTERS 180

Adhésif à base de silicone neutre anti-moisissure pour miroirs et polycarbonate

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt du retrait  
Inodore  
Bas module  
Excellente résistance aux intempéries  
Résistant aux UV  
Elasticité permanente à une température entre -40°C et +180°C  
Vulcanisation rapide  
Résistance excellente aux moisissures  
Ne corrode pas les peintures, l'aluminium et différents métaux  
Adhésion excellente sur nombreux supports

**APPLICATIONS**  
Sceller portes et fenêtres  
Sceller joints entre aluminium, verre et PVC  
Sceller les miroirs  
Apte pour la construction et l'installation de bâtis en PVC à l'intérieur et à l'extérieur  
Sceller vitraux dans le secteur du bâtiment  
Il peut être utilisé pour les joints de dilatation entre différents matériaux dans le secteur du bâtiment  
Excellente adhésion sur nombreux supports en plastique



## package / confezione

- cartuccia 280/300/310 ml, scat. 12/24 pz
- sacchetto 400/600 ml, scat. 24 pz
- fustini 20 kg
- cartridge 280/300/310 ml, box 12/24 pc
- unipac 400/600 ml, box 24 pc.
- drums 20 kg


## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS - 25LM
- EN 15651-2:G-CC GLASS - 25LM
- EN 15651-3:S CLASS - XS1

## colori/colours



transparente      bianco  
trasparente      bianco  
RAL 9010

## MASTERS 180 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	EN/ISO 1183	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,02
Consistency Consistenza	ISO 7390		non-sag
Extrusion rate at 23°C Tasso di estrusione a 23°C		[g/min]	200
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	35
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,70
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	300
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,38
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		24
Movement capability Capacità di movimento	ISO 9047	[%]	25
Tear Strength Resistenza alla lacerazione	ISO 34, method C	[N/mm]	4,6



# MASTERS 380

**silicone neutro alta viscosità per carpenteria e lattoneria**  
**high viscosity neutral sealant for carpentry and tinsmithery**

## IT - MASTERS 380

Sigillante silicónico neutro basso modulo per lattoneria e copertura

### CARATTERISTICHE

Esente da ritiro e inodore  
 Specifico per lavori di lattoneria  
 Ottima resistenza UV e agli agenti atmosferici  
 Elasticità permanente da -40 a +160°C  
 Rapida vulcanizzazione  
 Non corrode le vernici, l'alluminio e i metalli in genere  
 Ottima adesione su svariati supporti come lamiera zincata, lamiera preverniciata, rame ferro, bronzo, acciaio, acciaio inossidabile, piombo, banda stagnata, alluminio, alluminio verniciato, ottone.  
 Ottima adesione anche su superfici porose come legno, mattone, pietra, calcestruzzo

### APPLICAZIONI

Adatto per la posa e la sigillatura di coperture in lamiera  
 Sigillature di giunti di dilatazione su prefabbricati  
 Sigillatura di giunti tra strutture in vetro e di supporto (cornici, traverse, montanti)  
 Sigillature di pavimentazioni industriali idonee per giunti di dilatazione tra differenti materiali in campo edile

## ES - MASTERS 380

Sigilante de siliconas neutro bajo módulo para verteaguas y cobertura

### CARACTERÍSTICAS

Exento de retracción e inodoro  
 Especifico para trabajos de verteaguas  
 Resistencia a los UV y buena resistencia a las intemperie, vulcanización rápida  
 Elasticidad permanente entre -40°C y +160°C  
 No corroe las pinturas, el aluminio y los metales en general  
 Adhesión excelente sobre diferentes soportes como chapa galvanizada, chapa anteriormente pintada, cobre, hierro, bronce, acero, acero inoxidable, plomo, hojalata, aluminio, aluminio pintado, latón  
 Adhesión excelente también sobre superficies porosas como madera, ladrillo, piedra, hormigón

### APLICACIONES

Perfecto para instalar y sellar coberturas de chapa  
 Sellar juntas de dilatación sobre construcciones prefabricadas  
 Sellar juntas entre estructuras de vidrio y de soporte (marcos, traviesas, montantes)  
 Sellar pavimentaciones industriales  
 Se puede utilizar para juntas de dilatación entre diferentes materiales en el sector de la construcción

## EN - MASTERS 380

One-part neutral low modulus sealant for tinsmithery and covering

### SPECIFICATIONS

Exempt from withdrawal and odourless  
 Specific for tinsmithery  
 Excellent UV resistance and weather resistant  
 Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +160°C  
 Quick vulcanization  
 Safe for paint, aluminium and different kind of metals  
 Excellent adhesion on different supports such as galvanized metal sheet, already painted metal sheet, copper, iron, bronze, steel, stainless steel, lead, tinplate, aluminium, painted aluminium and brass  
 Excellent adhesion also on porous surfaces like wood, brick, stone and concrete

### APPLICATIONS

Useful to install and seal of metal sheet covering  
 To seal dilatation joints on prefabricated buildings  
 To seal joints between glass structures and support structures ( frames, traverse beams, uprights)  
 To seal industrial flooring  
 Suitable for dilatation joints between different materials in building industry

## SRB - MASTERS 380

Silikonski neutralni zaptivač niskog modula za sanitarnu upotrebu i pokrivače

### KARAKTERISTIKE

Ne povlači se i bez mirisa  
 Specifičan za vodovodne radove  
 Visoka otpornost na UV zrake i atmosferske agense  
 Trajna elastičnost od -40 do +160°C  
 Brza vulkanizacija  
 Ne korodira boju, aluminijum i i metale uopšte  
 Odlično prijanjanje na različite podloge kao što su galvanizirani lim, prelakirani lim, bakar, gvožđe, bronza, čelik, nerđajući čelik, olovo, limene ploče, aluminijum, lakirani aluminijum, mesing  
 Odlično prijanjanje i na porozne površine kao što su drvo, opeka, kamen, beton

### PRIMENA

Pogodan za postavljanje i zaptivanje limenih pokrivača  
 Zaptivanje dilatacionih spojeva u montažnoj građevini  
 Zaptivanje spojeva između stakla i nosećih konstrukcija (okviri, poprečne grede, montažni delovi)  
 Zaptivanje industrijskih podnih obloga  
 Pogodan za dilatacione spojeve između različitih materijala u građevinarstvu

## FR - MASTERS 380

Adhésif à base de silicone neutre bas module pour ferblanterie et couverture

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt du retrait et inodore  
 Spécifique pour les travaux de ferblanterie  
 Résistant aux UV et excellente résistance aux intempéries  
 Elasticité permanente entre -40°C et +160°C  
 Vulcanisation rapide  
 Ne corrode pas les peintures, l'aluminium et différents métaux  
 Adhésion excellente sur nombreux supports comme tôle galvanisée, tôle déjà vernie, cuivre, fer, bronze, acier, acier inoxydable, plomb, fer-blanc, aluminium, aluminium verni et laiton  
 Excellent adhésion aussi sur surfaces poreuses comme bois, pierre, béton

### APPLICATIONS

Indiqué pour installer et sceller couvertures en tôle  
 Sceller joints de dilatation sur constructions préfabriquées  
 Sceller joints entre structures en verre et de support (cadres, traverses, montants)  
 Sceller les pavages industriels  
 On peut l'utiliser pour joints de dilatation entre différents matériaux dans le secteur du bâtiment



## package / confezione

- cartuccia 280/300/310 ml, scat. 12/24 pz
- sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
- fustini 26 kg
- cartridge 280/300/310 ml, box 12/24 pc
- unipac 600 ml, box 20 pc
- drums 26 kg

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 12 mesi
- +5 / +25°C - 12 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS - 25LM
- EN 15651-2:G-CC GLASS - 25LM
- EN 15651-4:PW-EXT-INT-CC CLASS - 25LM

## MASTERS 380 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 25°C Densità a 25°C	DIN 51757	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,40
Consistency Consistenza	ISO 7390		non-sag
Extrusion rate - volume flow at 23°C Tasso di estrusione a 23°C	internal method	[g/min]	130
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.	internal method	[min]	25
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength			
Resistenza alla trazione	ISO 8339 - A	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,50
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 8339 - A	[%]	250
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339 - A	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,40
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		22
Movement capability Capacità di movimento	ISO 9047 - A	[%]	25

## colori/colours



white bianco RAL 9010  
 grey grigio RAL 7004  
 grey grigio RAL 7044  
 copper rame RAL 8004  
 dark brown testa di moro RAL 8019  
 black nero RAL 9005



# MASTERS 480

*silicone neutro per marmo e pietre naturali*  
*neutral sealant for marble and natural stones*

## IT - MASTERS 480

Sigillante silicónico neutro antimuffa per marmo e pietre naturali

### CARATTERISTICHE

Privo di solventi e plastificanti silicnici  
Non macchia superfici porose  
Esente da ritiro

Inodore  
Ottima resistenza agli agenti atmosferici  
Ottima resistenza UV

Elasticità permanente da -40 a +150°C  
Rapida vulcanizzazione

Ottima resistenza alla muffa  
Alta resistenza all'abrasione

### APPLICAZIONI

Sigillatura tra marmo e altri materiali porosi  
Sigillatura di marmo e pietre naturali su diversi substrati  
Sigillature di facciate in marmo o altre pietre naturali

## EN - MASTERS 480

One-part neutral anti mold sealant for marble and natural stones

### SPECIFICATIONS

Without solvents and plasticizer silicone  
No stain on porous surfaces  
Exempt from withdrawal

Odourless  
Weather resistant  
Excellent UV resistance

Permanent flexibility at a temperature between -40°C and +150°C

Quick vulcanization  
Mold resistant

High resistance to abrasions

### APPLICATIONS

To seal marble with others porous materials  
To seal marble and natural stones on different substrates  
To seal marble fronts or others natural stones fronts

## FR - MASTERS 480

Adhésif à base de silicone neutre anti-moisissure pour marbre et pierres naturelles

### CARACTÉRISTIQUES

Sans solvants et plastifiants en silicone  
Ne tache pas surfaces poreuses  
Exempt du retrait

Inodore  
Excellente résistance aux intempéries  
Résistant aux UV

Elasticité permanente à une température entre -40°C et +150°C

Vulcanisation rapide  
Résistance excellente aux moisissures

Haute résistance aux abrasions

### APPLICATIONS

Sceller marbre avec autres matériaux poreux  
Sceller marbre et pierres naturelles sur différents substrats  
Sceller façades de marbre ou autre pierres naturelles

## ES - MASTERS 480

Sigilante de siliconas neutro antimoho para mármol y piedras naturales

### CARACTERÍSTICAS

Sin solventes y plastificantes de siliconas  
No mancha superficies porosas  
Exento de retracción

Inodoro  
Buena resistencia a las intemperie  
Resistencia a los UV

Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +150°C

Vulcanización rápida

Buena resistencia a los mohos  
Alta resistencia a las abrasiones

### APLICACIONES

Sellar mármol con otros materiales porosos  
Sellar mármol y piedras naturales sobre diferentes sustratos  
Sellar fachadas de mármol u otras piedras naturales

## SRB - MASTERS 480

Silikonski neutralni zaptivač protiv buđi za mermer i prirodni kamen

### KARAKTERISTIKE

Bez rastvarača i silikonskih plastifikatora  
Ne ostavlja mrlje na poroznim površinama  
Ne povlači se

Bez mirisa  
Visoka otpornost na atmosferske agense  
Visoka otpornost na UV zrake

Trajna elastičnost od -40 do +150°C  
Brza vulkanizacija

Visoka otpornost na buđ

Visoka otpornost na abraziju

### PRIMENA

Zaptivanje između mermera i drugih poroznih materijala  
Zaptivanje mermera i prirodnog kamena na različitim podlogama  
Zaptivanje fasada od mermera ili drugog prirodnog kamena



## package / confezione

- cartuccia 310 ml, scat. 12/24 pz
- sacchetto 600 ml, scat. 24 pz
- fustini 20 kg
- cartridge 310 ml, box 12/24 pc
- unipac 600 ml, box 24 pc
- drums 20 kg


## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 14 mesi
- +5 / +25°C - 14 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC  
CLASS - 25LM
- EN 15651-2:G-CC  
GLASS - 25LM
- EN 15651-3:S  
CLASS - XS1
- EN 15651-4:PW-EXT-INT-CC  
CLASS - 25LM

## colori/colours



transparent  
trasparente

grey  
grigio  
RAL 7004

grey  
grigio  
RAL 7044

dark grey  
grigio scuro  
RAL 7022

## MASTERS 480 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 25°C Densità a 25°C	ISO 1183-1-A	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,02
Consistency Consistenza	ISO 7390, profile U 20		non-sag
Extrusion rate - volume flow at 23°C Tasso di estrusione a 23°C	internal method	[g/min]	400
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.	internal method	[min]	15
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b> <b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength			
Resistance alla trazione Elongation at break	ISO 8339 - A	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,50
Massimo allungamento Modulus at 100% elongation	ISO 8339 - A	[%]	250
Modulo al 100% di allungamento Hardness - Shore A	ISO 8339 - A	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,35
Durezza - Shore A	ISO 868		21
Movement capability Capacità di movimento	ISO 9047 - A	[%]	25
Tear strength Resistenza allo strappo	ISO 34, method C	[N/mm]	4,0



# MASTERS 985

silicone neutro alta temperatura  
high temperature neutral sealant

## IT - MASTERS 985

Sigillante silconico neutro alta temperatura

### CARATTERISTICHE

Non corrode/alona superfici metalliche o plastiche  
Non cola

Flessibile a temperature estreme (-40 / +200°C)  
Sistema a reticolazione igroindurente

Mantiene proprietà elastiche anche se esposto costantemente a temperature di +200°C

Resistenza picchi di +250°C

Resistente ai raggi UV

### APPLICAZIONI

Incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e canne fumarie

Sigillatura di parti di pompe, impianti di riscaldamento ed elettrodomestici esposti alle alte temperature

Guarnizioni di motori di automobili, industriali e marini

Sigillatura di parti meccaniche sottoposte alle alte temperature

Sigillatura di giunti tra superfici con materiali diversi (legno, calcestruzzo, vetro, ceramica, mattoni, zinco, alluminio, rame e la maggior parte di materie plastiche)

## EN - MASTERS 985

High temperature one-part neutral sealant

### SPECIFICATIONS

No-corrosive/no-halo on metallic or plastic surfaces

Non-sag

Flexible at extreme temperatures (-40°C / +200°C)

Reticulated hydrosetting system

Maintain elastic properties also if it is constantly exposed to +200°C temperature

Resistance at peaks of +250°C

UV resistant

### APPLICATIONS

To stick and seal ovens, fireplaces, boilers and chimney flues

To seal pumps' parts, heating systems and household appliances exposed to high temperatures

Car, industrial and sea engine gaskets

To seal mechanical parts exposed to high temperatures

To seal joints between different materials surfaces (wood, concrete, glass, ceramic, bricks, zinc, aluminium, copper and mostly plastic substances)

## FR - MASTERS 985

Adhésif à base de silicone neutre hautes températures

### CARACTÉRISTIQUES

Ne corrode pas/ne laisse pas halos

Ne coule pas

Flexibilité à extrêmes températures (-40°C / +200°C)

Système réticulant hydrodurcissant

Maintient propriétés élastiques aussi s'il est exposé constamment à températures de +200°C

Résistant à pics de +250°C

Résistant aux UV

### APPLICATIONS

Coller et sceller fours, cheminées, chaudières et carneaux montants

Sceller parts de pompes, installations de chauffage et électroménagers exposés à hautes températures

Garnitures de moteurs de voitures, industrielles et marines

Sceller parties mécaniques exposées à hautes températures

Sceller joints entre surfaces avec différents matériaux (bois, béton, verre, céramique, briques, zinc, aluminium, cuivre et la plupart de métiers plastiques)

## ES - MASTERS 985

Sigilante de siliconas neutro altas temperaturas

### CARACTERÍSTICAS

No corroe/no deja manchas sobre superficies de metal o de plástico

No cola

Flexibilidad a temperaturas extremas (-40/+200°C)

Sistema reticular hidroendurecedor

Mantiene propiedades elasticas también si expuesto constantemente a temperaturas de +200°C

Resistente a picos de +250°C

Resistencia a los UV

### APLICACIONES

Pegar y sellar hornos, chimeneas, calderas y salidas de humo

Sellar partes de bombas, instalaciones de calefacción y electrodoméstico expuestos a altas temperaturas

Guarniciones de motores de coches, industriales y marino

Sellar partes mecánicas expuestas a temperaturas altas, Sellar juntas entre superficies con materiales diferentes (madera, hormigón, vidrio, cerámica, ladrillos, cinc, aluminio, cobre y la mayoría de las materias de plástico)

## SRB - MASTERS 985

Silikonski neutralni zaptivač za visoke temperature

### KARAKTERISTIKE

Ne korodira metalne ili plastične površine

Ne topi se

Prilagodljiv na ekstremnim temperaturama (-40 / +200°C)

Sistem hidrohardening retikolacije

Održava elastična svojstva i kada je stalno izloženo temperaturama od +200°C

Izdržava i na temperaturi od 250°C

Otporan na UV zrake

### PRIMENA

Spajanje i zaptivanje peći, kamina, kotlova i dimnjaka

Zaptivanje delova pumpi, sistema grejanja i električnih kućnih aparata izloženih visokim temperaturama

Zaptivanje automobilskih, industrijskih i brodskih motora

Zaptivanje mehaničkih delova izloženih visokim temperaturama

Zaptivanje spojeva između površina od različitih materijala (drvo, beton, staklo, keramika, cigla, cink, aluminijum, bakar i većina plastičnih materijala)



## package / confezione

- cartuccia 310 ml, scat. 12/24 pz
- fustini 23 kg
- fusti 230 kg
- cartridge 310 ml, box 12/24 pc
- drums 23 kg
- drums 230 kg

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 14 mesi

+5 / +25°C - 14 months

## MASTERS 985 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Uncured paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 1183-1 A	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,05
Consistency Consistenza	ISO 7390, profile U 20		non-sag
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	15
Curing time at 23°C / 50% r.h. Tempo di reticolazione a 23°C / 50% r.h.		[mm/24h]	2
<b>Cured paste / Gomma vulcanizzata</b> <b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,20
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	300
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,50
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		30
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +200

## colori/colours



grey  
grigio  
RAL 7004

red  
rosso  
RAL 3001

black  
nero  
RAL 9005



# MASTERS 9085

silicone neutro alta temperatura  
high temperature neutral sealant

## IT - MASTERS 9085

Sigillante silconico neutro alta temperatura

### CARATTERISTICHE

Non corrode/alona superfici metalliche o plastiche  
Non cola

Flessibile a temperature estreme (-40 / +200°C)

Sistema a reticolazione igroindurente

Mantiene proprietà elastiche anche se esposto

costantemente a temperature di +200°C

Resistenza picchi di +250°C

Resistente ai raggi UV

### APPLICAZIONI

Incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e

canne fumarie

Sigillatura di parti di pompe, impianti di

riscaldamento ed elettrodomestici esposti alle alte

temperature

Guarnizioni di motori di automobili, industriali e

marini

Sigillatura di parti meccaniche sottoposte alle alte

temperature

Sigillatura di giunti tra superfici con materiali

diversi (legno, calcestruzzo, vetro, ceramica,

mattoni, zinco, alluminio, rame e la maggior parte

di materie plastiche)

## ES - MASTERS 9085

Sigilante de siliconas neutro altas temperaturas

### CARACTERÍSTICAS

No corroe/no deja manchas sobre superficies de

metal o de plástico

No cola

Flexibilidad a temperaturas extremas (-40/+200°C)

Sistema reticular hidrogendurecedor

Mantiene propiedades elasticas también si

expuesto constantemente a temperaturas de

+200°C

Resistente a picos de +250°C

Resistencia a los UV

### APLICACIONES

Pegar y sellar hornos, chimeneas, calderas y

salidas de humo

Sellar partes de bombas, instalaciones de

calefacción y electrodoméstico expuestos a altas

temperaturas

Guarniciones de motores de coches, industriales

y marino

Sellar partes mecánicas expuestas a temperaturas

altas, Sellar juntas entre superficies con materiales

diferentes (madera, hormigón, vidrio, cerámica,

ladrillos, cinc, aluminio, cobre y la mayoría de las

materias de plástico

## package / confezione

- cartuccia gas 200 ml, scat. 6 pz
- gas cartridge 200 ml, box 6 pc

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 14 mesi

+5 / +25°C - 14 months

## colori/colours



grey  
grigio  
RAL 7004

red  
rosso  
RAL 3001

black  
nero  
RAL 9005

## EN - MASTERS 9085

High temperature one-part neutral sealant

### SPECIFICATIONS

No-corrosive/no-halo on metallic or plastic

surfaces

Non-sag

Flexible at extreme temperatures (-40°C / +200°C)

Reticulated hydrosetting system

Maintain elastic properties also if it is constantly

exposed to +200°C temperature

Resistance at peaks of +250°C

UV resistant

### APPLICATIONS

To stick and seal ovens, fireplaces, boilers and

chimney flues

To seal pumps' parts, heating systems and

household appliances exposed to high

temperatures

Car, industrial and sea engine gaskets

To seal mechanical parts exposed to high

temperatures

To seal joints between different materials surfaces

(wood, concrete, glass, ceramic, bricks, zinc,

aluminium, copper and mostly plastic substances)

## SRB - MASTERS 9085

Silikonski neutralni zaptivač za visoke temperature

### KARAKTERISTIKE

Ne korodira metalne ili plastične površine

Ne topi se

Prilagodljiv na ekstremnim temperaturama (-40

/ +200°C)

Sistem hidrogenduriranja retikolacije

Održava elastična svojstva i kada je stalno izloženo

temperaturama od +200°C

Izdržava i na temperaturi od 250°C

Otporan na UV zrake

### PRIMENA

Spajanje i zaptivanje peći, kamina, kotlova i

dimnjaka

Zaptivanje delova pumpi, sistema grejanja i

električnih kućnih aparata izloženih visokim

temperaturama

Zaptivanje automobilskih, industrijskih i brodskih

motora

Zaptivanje mehaničkih delova izloženih visokim

temperaturama

Zaptivanje spojeva između površina od različitih

materijala (drvo, beton, staklo, keramika, cigla,

cink, aluminijum, bakar i većina plastičnih

materijala)

## FR - MASTERS 9085

Adhésif à base de silicone neutre hautes

températures

### CARACTÉRISTIQUES

Ne corrode pas/ne laisse pas halos

Ne coule pas

Flexibilité à extrêmes températures (-40°C / +200°C)

Système réticulant hydrodurcissant

Maintient propriétés élastiques aussi s'il est exposé

constamment à températures de +200°C

Résistant à pics de +250°C

Résistant aux UV

### APPLICATIONS

Coller et sceller fours, cheminées, chaudières et

carreaux montants

Sceller parts de pompes, installations de chauffage

et électroménagers exposés à hautes températures

Garnitures de moteurs de voitures, industrielles et

marines

Sceller parties mécaniques exposées à hautes

températures

Sceller joints entre surfaces avec différents

matériaux (bois, béton, verre, céramique, briques,

zinc, aluminium, cuivre et la plupart de métiers

plastiques)



## MASTERS 9085 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Uncured paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 1183-1 A	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,05
Consistency Consistenza	ISO 7390, profile U 20		non-sag
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	15
Curing time at 23°C / 50% r.h. Tempo di reticolazione a 23°C / 50% r.h.		[mm/24h]	2
<b>Cured paste / Gomma vulcanizzata</b> After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.			
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,20
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	300
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,50
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		30
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +200

# sigillanti acrilici acrylic sealant



# MASTERS 90

sigillante acrilico inodore per interno verniciabile  
paintable odorless acrylic sealant for interior

## IT - MASTERS 90

Sigillante acrilico  
**CARATTERISTICHE**

Buona estrusione  
Buona adesione su supporti porosi  
Non corrosivo  
Verniciabile  
Privo di solventi  
Privo di odori  
Utilizzabile in giunti interni  
Movimento dilatatorio ammesso 8%  
Buona resistenza ai raggi UV  
Ottima lavorabilità

### APPLICAZIONI

Giunti di dilatazione e di raccordo tra serramenti in legno e muratura  
Giunti di dilatazione e di raccordo tra telai porte e muratura  
Sigillatura di calcestruzzo o intonaco  
Molteplici sigillature in campo fai da te (zoccolini, rosoni, profili...)

## EN - MASTERS 90

Acrilic sealant  
**SPECIFICATIONS**

Good extrusion  
Excellent adhesion on porous surfaces  
Corrosion resistant  
Can be painted  
Solvents free  
Odourless  
Useful for interior joints  
Dilatation movement 8%  
Excellent UV resistance  
Excellent workability

### APPLICATIONS

Dilatation and fitting joints between wood doors and windows frames and masonry  
Dilatation and fitting joints between looms, doors and masonry  
To seal concrete or plaster  
Different do-it-yourself sealings (baseboard, plaster ceiling roses, profiles)

## FR - MASTERS 90

Colle acrylique pour sceller  
**CARACTÉRISTIQUES**

Bonne extrusion  
Excellente adhésion sur surfaces poreuses  
Résistant à la corrosion  
Peut être verni  
Sans solvants  
Inodore  
Peut être utilisé pour les joints internes  
Mouvement dilatatant 8%  
Résistant aux UV  
Excellente usinabilité

### APPLICATIONS

Joints de dilatation et de raccord entre bâtis en bois et maçonnerie  
Joints de dilatation et de raccord entre métiers, portes et maçonnerie  
Sceller béton ou plâtre  
Différents scellements fait toi-même (plinthes, rosaces, profils)

## ES - MASTERS 90

Sellador acrílico  
**CARACTERÍSTICAS**

Buena extrusión  
Buena adhesión sobre soportes porosos  
Resistente a la corrosión  
Pintable  
Sin solventes  
Inodoro  
Utilizable para juntas de interior  
Bueno movimiento dilatatorio 8%  
Resistencia a los rayos UV  
Excelente adaptabilidad

### APLICACIONES

Juntas de dilatación y de conexión entre carpinterías de madera y mampostería  
Juntas de dilatación y de conexión entre telares, puertas y mampostería  
Sellar homigón o yeso  
Sellar en el sector del hazlo tú mismo ( rodapiés, rosetones, perfiles)

## SRB - MASTERS 90

Akrilni zaptivač  
**KARAKTERISTIKE**

Dobra ekstruzija  
Dobro prijanjanje na porozne površine  
Nije korozivan  
Može da se premazuje bojom  
Bez rastvarača  
Bez mirisa  
Može da se koristi na unutrašnjim zglobovima  
Dozvoljena dilatacija 8%  
Dobra otpornost na UV zrake  
Velika obradivost

### PRIMENA

Dilatacioni spojevi i čvorovi između drvenih okvira i zida  
Dilatacioni spojevi i čvorovi između ramova vrata i zida  
Zaptivanje betona ili maltera  
Razna zaptivanja u oblasti 'uradi sam' (ukrasne lajsne, rozete...)



## package / confezione

- cartuccia 280/300/310 ml, scat. 24 pz
- cartridge 280/300/310 ml, box 24 pc

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months



- EN 15651-1:F-INT  
CLASS - 7,5P

## MASTERS 90 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,64
Consistency Consistenza			non-sag
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	20
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b> After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.			
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,80
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	200
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,26
Volume variation Variazione di volume	ISO 37	[%]	(-13 +/-2)

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010

grey  
grigio  
RAL 7004

black  
nero  
RAL 9005



# MASTERS 190

sigillante acrilico professionale verniciabile  
paintable professional acrylic sealant

## IT - MASTERS 190

Sigillante acrilico professionale

### CARATTERISTICHE

Buona estrusione  
Buona adesione su supporti porosi anche in esterno  
Non corrosivo  
Verniciabile  
Privo di solventi  
Privo di odori  
Utilizzabile in giunti interni ed esterni  
Movimento dilatatorio ammesso 13%  
Buona resistenza ai raggi UV  
Ottima lavorabilità  
**APPLICAZIONI**  
Giunti di dilatazione e di raccordo tra serramenti in legno e muratura  
Giunti di dilatazione e di raccordo tra telai porte e muratura  
Sigillatura di calcestruzzo o intonaco  
Sigillatura per uso professionale su cartongesso  
Sigillatura tra legno e materiali porosi  
Sigillature di giunti di dilatazione su prefabbricati  
Molteplici sigillature in campo fai da te (zoccolini, rosoni, profili...)

## EN - MASTERS 190

Professional acrylic sealant

### SPECIFICATIONS

Good extrusion  
Excellent adhesion on porous surfaces also outside  
Corrosion resistant  
Can be painted  
Solvents free  
Odourless  
Useful for interior and exterior joints  
Dilatation movement 13%  
Excellent UV resistance  
Excellent workability  
**APPLICATIONS**  
Dilatation and fitting joints between wood doors and windows frames and masonry  
Dilatation and fitting joints between looms, doors and masonry  
To seal concrete or plaster  
Professional sealing with plasterboard  
Sealing between wood and porous materials  
To seal dilatation joints on prefabricated buildings  
Different do-it-yourself sealings (baseboard, plaster ceiling roses, profiles...)

## FR - MASTERS 190

Colle acrylique professionnelle pour sceller

### CARACTÉRISTIQUES

Bonne extrusion  
Excellente adhésion sur surfaces poreuses aussi à l'extérieur  
Résistant à la corrosion  
Peut être verni  
Sans solvants  
Inodore  
Peut être utilisé pour les joints internes et externes  
Mouvement dilatant 13%  
Résistant aux UV  
Excellente usinabilité  
**APPLICATIONS**  
Joints de dilatation et de raccord entre bâtis en bois et maçonnerie  
Joints de dilatation et de raccord entre métiers, portes et maçonnerie  
Sceller béton ou plâtre  
Scellements professionnel sur placoplatre  
Scellements entre bois et matériaux poreuses  
Sceller joints de dilatation sur constructions préfabriquées  
Différents scellement fait toi-même (plinthes, rosaces, profils...)

## ES - MASTERS 190

Sellador acrílico profesional

### CARACTERÍSTICAS

Buena extrusión  
Buena adhesión sobre soportes porosos también en exterior  
Resistente a la corrosión  
Pintable  
Sin solventes  
Inodoro  
Utilizable para juntas de interior y de exterior  
Bueno movimiento dilatatorio 13%  
Resistencia a los UV  
Excelente adaptabilidad  
**APLICACIONES**  
Juntas de dilatación y de conexión entre carpinterías de madera y mampostería  
Juntas de dilatación y de conexión entre telares, puertas y mampostería  
Sellar homigón o enlucido  
Sellador profesional sobre cartón yeso  
Sellador entre madera y materiales porosos  
Sellar juntas de dilatación sobre construcciones prefabricadas  
Sellar en el sector del hazlo tú mismo ( rodapiés, rosetones, perfiles...)

## SRB - MASTERS 190

Akrilni profesionalni zaptivač

### KARAKTERISTIKE

Dobra ekstruzija  
Dobro prijanjanje na porozne površine čak i spolja  
Nije korozivan  
Može da se premazuje bojom  
Bez rastvarača  
Bez mirisa  
Može da se koristi na unutrašnjim i spoljašnjim zglobovima  
Dozvoljena dilatacija 13%  
Dobra otpornost na UV zrake  
Velika obradivost  
**PRIMENA**  
Dilatacioni spojevi i čvorovi između drvenih okvira i zida  
Dilatacioni spojevi i čvorovi između ramova vrata i zida  
Zaptivanje betona ili maltera  
Zaptivanje na gipsanokartonskim pločama za profesionalnu upotrebu  
Zaptivanje između drveta i poroznih materijala  
Zaptivanje dilatacionih spojeva u montažnoj građevini  
Razna zaptivanja u oblasti 'uradi sam' (ukrasne lajsne, rozete...)



## package / confezione

- cartuccia 300/310 ml, scat. 24 pz
- sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
- cartridge 300/310 ml, box 24 pz
- unipac 600 ml, box 20 pc

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT  
CLASS - 12,5E

## MASTERS 190 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,58
Consistency Consistenza			non-sag
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	20
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength			
Resistenza alla trazione	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,70
Elongation at break			
Massimo allungamento	ISO 37	[%]	300
Modulus at 100% elongation			
Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,20
Volume variation			
Variazione di volume		[%]	(-16 +/-2)
Movement capability			
Capacità di movimento		[%]	12

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010

grey  
grigio  
RAL 7004

black  
nero  
RAL 9005



# MASTERS CRACK

sigilla crepe effetto intonaco verniciabile  
paintable plaster effect seal cracks

## IT - MASTERS CRACK

Sigillante acrilico effetto intonaco  
**CARATTERISTICHE**  
Riproduce l'effetto dell'intonaco ruvido  
Buona estrusione  
Buona adesione su supporti porosi anche in esterno  
Non corrosivo  
Verniciabile  
Privo di solventi  
Privo di odori  
Utilizzabile in giunti interni ed esterni  
Movimento dilatatorio ammesso 11%  
Buona resistenza ai raggi UV  
Ottima lavorabilità

### APPLICAZIONI

Giunti di dilatazione e di raccordo tra serramenti in legno e muratura  
Giunti di dilatazione e di raccordo tra telai porte e muratura  
Sigillatura di calcestruzzo o intonaco  
Sigillatura tra legno e materiali porosi  
Riempitivo di crepe e fessure su muratura

## EN - MASTERS CRACK

Acrylic sealant plaster effect  
**SPECIFICATIONS**  
Rough plaster effect  
Good extrusion  
Excellent adhesion on porous surfaces also outside  
Corrosion resistant  
Can be painted  
Solvents free  
Odourless  
Useful for interior and exterior joints  
Dilatation movement 11%  
Excellent UV resistance  
Excellent workability  
**APPLICATIONS**  
Dilatation and fitting joints between wood doors and windows frames and masonry  
Dilatation and fitting joints between looms, doors and masonry  
Seal concrete or plaster  
Sealing between wood and porous materials  
To fill cracks and slots in masonry

## FR - MASTERS CRACK

Colle acrylique pour sceller effet plâtre  
**CARACTÉRISTIQUES**  
Effet plâtre rugueux  
Bonne extrusion  
Excellente adhésion sur surfaces poreuses aussi à l'extérieur  
Résistant à la corrosion  
Peut être verni  
Sans solvants  
Inodore  
Peut être utilisé pour les joints internes et externes  
Mouvement dilatant 11%  
Résistant aux UV  
Excellente usinabilité  
**APPLICATIONS**  
Joints de dilatation et de raccord entre bâtis en bois et maçonnerie  
Joints de dilatation et de raccord entre métiers, portes et maçonnerie  
Sceller béton ou plâtre  
Scellements entre bois et matériaux poreuses  
Remplir lézardes et fêlures en maçonnerie

## ES - MASTERS CRACK

Sellador acrílico efecto enlucido  
**CARACTERÍSTICAS**  
Efecto enlucido áspero  
Buena extrusión  
Buena adhesión sobre soportes porosos también en exterior  
Resistente a la corrosión  
Pintable  
Sin solventes  
Inodoro  
Utilizable para juntas de interior y de exterior  
Bueno movimiento dilatatorio 11%  
Resistencia a los UV.  
Excelente adaptabilidad

### APLICACIONES

Juntas de dilatación y de conexión entre carpinterías de madera y mampostería  
Juntas de dilatación y de conexión entre telares, puertas y mampostería  
Sellar homigón o enlucido  
Sellador entre madera y materiales porosos  
Rellenar grietas y hendiduras en mampostería.

## SRB - MASTERS CRACK

Akrilni zaptivač sa efektom maltera  
**KARAKTERISTIKE**  
Reprodukuje efekat grubog maltera  
Dobra ekstruzija  
Dobro prijanjanje na porozne površine čak i spolja  
Nije korozivan  
Može da se premazuje bojom  
Bez rastvarača  
Bez mirisa  
Može da se koristi na unutrašnjim i spoljašnjim zglobovima  
Dozvoljena dilatacija 11%  
Dobra otpornost na UV zrake  
Velika obradivost  
**PRIMENA**  
Dilatacioni spojevi i čvorovi između drvenih okvira i zida  
Dilatacioni spojevi i čvorovi između ramova vrata i zida  
Zaptivanje betona ili maltera  
Zaptivanje između drveta i poroznih materijala  
Ispunjavanje pukotina i proreza na zidovima



## package / confezione

- cartuccia 310 ml, scat. 12/24 pz
- cartridge 310 ml, box 12/24 pc

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months



- EN15651-1:F-INT  
CLASS - 7,5P

## MASTERS CRACK - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,60
Consistency Consistenza			non-sag
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	20
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,75
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	250
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,23
Volume variation Variazione di volume		[%]	(-16 +/-2)
Movement capability Capacità di movimento		[%]	12


## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010



# colle di montaggio assembly glues



# MASTERS 50

adesivo acrilico antimuffa  
anti-mould acrylic adhesive

## IT - MASTERS 50

Colla di montaggio acrilica

### CARATTERISTICHE

Buona estrusione  
Pronto all'uso  
Non corrosivo  
Verniciabile  
Privo di solventi  
Privo di odori  
Ottima lavorabilità  
Ottima tenacità

### APPLICAZIONI

Adatto per l'incollaggio di polistirolo e pannelli di poliuretano  
Adatto per l'incollaggio di pannelli isolanti e pannelli di legno  
Incollaggio di materiali porosi  
Molteplici incollaggi in campo fai da te (moquette, zoccolini, fregi, rosoni, cartongesso...)

## EN - MASTERS 50

Acrylic sealant for installation

### SPECIFICATIONS

Good extrusion  
Ready-to-use  
Corrosion resistant  
Can be painted  
Solvents free  
Odourless

Excellent workability

Excellent toughness

### APPLICATIONS

Useful to stick Styrofoam and polyurethane panels  
Suitable to stick isolating panels and wooden panels  
To stick porous materials  
Different do-it-yourself sealings (fitted carpet, baseboard, friezes, plaster ceiling roses, profiles, plasterboard...)

## FR - MASTERS 50

Colle acrylique pour installer

### CARACTÉRISTIQUES

Bonne extrusion  
Prêt à l'emploi  
Résistant à la corrosion  
Peut être verni  
Sans solvants  
Inodore

Excellente usinabilité

Excellente ténacité

### APPLICATIONS

Indiqué pour coller polystyrène et panneaux en polyuréthane  
Apte pour coller panneaux isolants et panneaux en bois  
Coller matériaux poreux  
Différents scellement fait toi-même (moquette, plinthes, frises, rosaces, profils, placoplâtre...)

## ES - MASTERS 50

Sellador acrílico para instalar

### CARACTERÍSTICAS

Buena extrusión  
Listo para ser utilizado  
Resistente a la corrosión  
Pintable  
Sin solventes  
Inodoro

Excelente adaptabilidad

Excelente tenacidad

### APLICACIONES

Perfecto para pegar poliestireno y paneles de poliuretano  
Apto para pegar paneles aislantes y paneles de madera  
Pegar materiales porosos  
Sellar en el sector del hazlo tú mismo (moqueta, rodapiés, frisos, rosetones, perfiles, cartón yeso...)

## SRB - MASTERS 50

Akrilni lepak za montažu

### KARAKTERISTIKE

Dobra ekstruzija  
Spreman za upotrebu  
Nije korozivan  
Može da se premazuje bojom  
Bez rastvarača  
Bez mirisa

Velika obradivost

Velika izdržljivost

### PRIMENA

Pogodan za lepljenje polistirena i poliuretanskih panela  
Pogodan za lepljenje izolacionih i drvenih panela  
Lepljenje poroznih materijala  
Razna lepljenja u oblasti 'uradi sam' (meketi, ukrasne lajsne, frizevi, rozete, gipsanokartonske ploče...)



## package / confezione

- cartuccia 440 g, scat. 12 pz
- cartridge 440 g, box 12 pc

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

## MASTERS 50 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,58
Consistency Consistenza			non-sag
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	18
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,99
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	100
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,38
Volume variation Variazione di volume		[%]	(-12 +/-2)

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010



# MASTERS NO CHIODI

colla di montaggio, effetto ventosa  
adhesive to mount, suction effect

## IT - MASTERS NO CHIODI

Colla di montaggio acrilica effetto ventosa

### CARATTERISTICHE

Elevata presa iniziale (effetto ventosa)

Pronto all'uso

Non corrosivo

Verniciabile

Privo di solventi

Privo di odori

Ottima Lavorabilità

Ottima tenacità

### APPLICAZIONI

Adatto per l'incollaggio di polistirolo e pannelli di poliuretano

Adatto per l'incollaggio di pannelli isolanti e pannelli di legno

Incollaggio di materiali porosi

Molteplici incollaggi in campo fai da te (moquette, zoccolini, fregi, rosoni, cartongesso...)

## EN - MASTERS NO CHIODI

Acrylic suction cup effect sealant for installation

### SPECIFICATIONS

High initial setting (suction cup effect)

Ready-to-use

Corrosion resistant

Can be painted

Solvents free

Odourless

Excellent workability

Excellent toughness

### APPLICATIONS

Useful to stick styrofoam and polyurethane panels  
Suitable to stick isolating panels and wooden panels

To stick porous materials

Different do-it-yourself sealings (fitted carpet, baseboard, friezes, plaster ceiling roses, profiles, plasterboard...)

## FR - MASTERS NO CHIODI

Colle acrylique effet ventouse pour installer

### CARACTÉRISTIQUES

Haute prise initiale (effet ventouse)

Prêt à l'emploi

Résistant à la corrosion

Peut être verni

Sans solvants

Inodore

Excellente usinabilité

Excellente ténacité

### APPLICATIONS

Indiqué pour coller polystyrène et panneaux en polyuréthane

Apte pour coller panneaux isolants et panneaux en bois

Coller matériaux poreux

Différents scellements fait toi-même (moquette, plinthes, frises, rosaces, profils, placoplâtre...)

## ES - MASTERS NO CHIODI

Sellador acrílico efecto ventosa para instalar

### CARACTERÍSTICAS

Alto fraguado inicial (efecto ventosa)

Listo para ser utilizado

Resistente a la corrosión

Pintable

Sin solventes

Inodoro

Excelente adaptabilidad

Excelente tenacidad

### APLICACIONES

Perfecto para pegar poliestireno y paneles de poliuretano

Apto para pegar paneles aislantes y paneles de madera

Pegar materiales porosos

Sellar en el sector del hazlo tú mismo (moqueta, rodapiés, frisos, rosetones, perfiles, cartón yeso...)

## SRB - MASTERS NO CHIODI

Akrilni lepak za montažu sa usisnim efektom

### KARAKTERISTIKE

Veliko početno uzimanje (usisni efekat)

Spreman za upotrebu

Nije korozivan

Može da se premazuje bojom

Bez rastvarača

Bez mirisa

Velika obradivost

Velika izdržljivost

### PRIMENA

Pogodan za lepljenje polistirena i poliuretanskih panela

Pogodan za lepljenje izolacionih i drvenih panela

Lepljenje poroznih materijala

Razna lepljiva u oblasti 'uradi sam' (moketi, ukrasne lajsne, frizevi, rozete, gipsanokartonske ploče...)



## package / confezione

- cartuccia 310 ml, scat. 12 pz
- cartridge 310 ml, box 12 pc

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 24 mesi

+5 / +25°C - 24 months

## MASTERS NO CHIODI - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,6
Consistency Consistenza			non-sag
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	12
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,94
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	100
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,39
Volume variation Variazione di volume		[%]	(-13 +/-2)

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010



# MASTERS RAPID

colla rapida per assemblaggio  
rapid glue for assembly

## IT - MASTERS RAPID

Colla di montaggio a base di lattice butadienico

**CARATTERISTICHE**  
Elevata presa iniziale (effetto ventosa)  
Pronto all'uso  
Non corrosivo  
Verniciabile  
Privo di solventi  
Privo di odori  
Ottima lavorabilità  
Ottima tenacità

**APPLICAZIONI**  
Incollaggio di elementi e applicazioni fai da te  
Incollaggio di elementi in legno o PVC  
Montaggio di piastrelle e elementi di ceramica a muro  
Applicazione di materiali isolanti ed elementi in polistirene  
Pannelli in poliuretano, cornici ed elementi in gesso  
Rivestimenti in sughero

## ES - MASTERS RAPID

Sellador acrílico a base de látex butadieno para instalar

**CARACTERÍSTICAS**  
Alto fraguado inicial (efecto ventosa)  
Listo para ser utilizado  
Resistente a la corrosión  
Ser puede pintar  
Sin solventes  
Inodoro  
Excelente adaptabilidad  
Excelente tenacidad

**APLICACIONES**  
Pegar elementos y aplicaciones en el sector del hazlo tú mismo  
Pegar elementos de madera o PVC  
Instalar baldosas y elementos de cerámica sobre las paredes  
Aplicaciones de materiales aislantes y elementos de poliestireno  
Paneles de poliuretano, marcos y elementos de yeso  
Rivestimientos de corcho

## EN - MASTERS RAPID

Acrylic butadiene latex sealant for installation

**SPECIFICATIONS**  
High initial setting (suction cup effect)  
Ready-to-use  
Corrosion resistant  
Can be painted  
Solvents free  
Odourless  
Excellent workability  
Excellent toughness

**APPLICATIONS**  
To stick do-it-yourself elements and applications  
To stick PVC or wooden elements  
To install tiles and ceramic elements on the wall  
The application of isolating materials and styrofoam elements  
Polyurethane panels, frames and gypsum elements  
Cork covering

## SRB - MASTERS RAPID

Lepak za montažu na bazi butadienskog lateksa

**KARAKTERISTIKE**  
Veliko početno uzimanje (usisni efekat)  
Spreman za upotrebu  
Nije korozivan  
Može da se premazuje bojom  
Bez rastvarača  
Bez mirisa  
Velika obradivost  
Velika izdržljivost

**PRIMENA**  
Lepljenje elemenata i upotreba 'uradi sam'  
Lepljenje drvenih ili PVC elemenata  
Montaža pločica i zidnih keramičkih elemenata  
Nanošenje izolacionih materijala i polistirenskih elemenata  
Poliuretanski paneli, okviri i gipsani elementi  
Obloge od plute

## FR - MASTERS RAPID

Colle acrylique à base de latex butadiène pour installer

**CARACTÉRISTIQUES**  
Haute prise initiale (effet ventouse)  
Prêt à l'emploi  
Résistant à la corrosion  
Peut être verni  
Sans solvants  
Inodore  
Excellente usinabilité  
Excellente ténacité

**APPLICATIONS**  
Coller éléments et applications fait toi-même  
Coller éléments en bois ou PVC  
L'installation de carreaux et éléments en céramique sur les murs  
L'application de matériaux isolants et éléments en polystyrène, panneaux en polyuréthane cadres et éléments en craie  
Revêtements en liège



## package / confezione

- cartuccia 310 ml, scat. 12 pz
- cartridge 310 ml, box 12 pc

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 12 mesi
- +5 / +25°C - 12 months

## MASTERS RAPID - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,60
Consistency Consistenza			non-sag
Skin forming time at 23°C / 50% rh Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.		[min]	20
Curing time at 20°C / 45% r.h. Tempo di reticolazione a 20°C / 45% r.h.		[mm/24h]	2
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Volume variation Variazione di volume		[%]	-20
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +100

## colori/colours



beige  
beige  
RAL 1001






**MASTERS POLYMER  
ST5830**  
GUAINA  
IBRIDA  
IMPERMEABILIZZANTE  
PEDONABILE

1 kg e PP   
MADE IN ITALY

MASTICI VOTTERO s.n.c.  
via Torino 44, 10040 LA CASSA (TO) - ITALIA  
tel. 011.9842350 - fax 011.9842351  
www.masticivottero.com / info@masticivottero.com

**MASTERS  
WT100 K**  
LIQUIDO  
IDROREPELLENTE  
ANTIMACCHIA



**BITUMPHALTE  
130**  
ADESIVO  
BITUMINOSO  
MONOCOMPONENTE

**IT - BITUMPHALTE 130**  
Colante bituminoso a solvente di consistenza pastosa per l'incollaggio di gomma e PVC termoplastico a cemento, legno, conglomerati bituminosi e massi.

**CARATTERISTICHE**  
Pronto all'uso  
Di facile applicazione  
Applicabile sia in orizzontale che in verticale  
I tempi di essiccazione sono relativi alla spessore dello strato applicato e alla tipologia (materiali) del supporto

**APPLICAZIONI**  
Il collante è utilizzabile per l'incollaggio di pavimentazioni in gomma, pavimentazione vinilica e per il fissaggio al fondo stradale di cori per la segnaletica.

**FR - BITUMPHALTE 130**  
Colant bitumeux avec solvant, consistence pâteuse pour coller gomme et PVC thermoplastique en ciment, bois, conglomerats bitumineux et massifs.

**CARACTÉRISTIQUES**  
Prêt à l'emploi  
Facile à appliquer  
Applicable tant horizontalement que verticalement

**APPLICAZIONI**  
BITUMPHALTE 130 est utilisable pour coller revêtement en gomme et en vinyle et pour la fixation sur le surface de la route de cori pour la signalisation.



RESISTENTE AL FUOCO  
FINO A 1200

**MASTICI VOTTERO**  
**SIGILLANTE  
REFRATTARIO  
ASTERS1200**

EMULSIONE  
CREMOSA A  
BASE DI SILANI

**MASTICI VOTTERO**  
**MASTERS  
WT200 C**

**SIGILLANTE  
BITUMINOSO  
MONOCOMPONENTE**

**BITUMPHALTE  
100**

**MASTERS  
SL7510**  
GUAINA  
SILICONICA  
IMPERMEABILIZZANTE



1 kg e PP   
MADE IN ITALY

MASTICI VOTTERO s.n.c.  
via Torino 44, 10040 LA CASSA (TO) - ITALIA  
tel. 011.9842350 - fax 011.9842351  
www.masticivottero.com / info@masticivottero.com

altri  
others

# MASTERS 1200

sigillante refrattario  
refractory sealant

## IT - MASTERS 1200

Sigillante refrattario

### CARATTERISTICHE

Incombustibile di classe A1

Esente da solventi

Pronto all'uso

Inodore

Inorganico

Adesione senza primer (calcestruzzo, mattoni, mattoni refrattari, pietre e metalli)

Buona estrusione

Ottima lavorabilità

Levigabile

Resistenza alle fiamme

Resistenza alla temperatura fino a 1200°C

Non genera odori

Non genera fumi

### APPLICAZIONI

Sigillatura di camini, forni, barbecue

Sigillatura di stufe e canne fumarie

Sigillatura di forni industriali

Idoneo per la posa di mattoni refrattari o di manufatti sottoposti ad altissime temperature

Riempimento di fessure tra mattoni refrattari

## EN - MASTERS 1200

One-part refractory sealant

### SPECIFICATIONS

Class A1 incombustible

Solvents free

Ready-to-use

Odourless

Inorganic

Adhesion without primer (concrete, bricks, refractory bricks, stones and metals)

Good extrusion

Excellent workability

Smoothness

Fire resistant

Temperature resistance up to +1200°C

No odour produced

No smoke produced

### APPLICATIONS

To seal fireplaces, ovens and barbecues

To seal stoves and chimney flues

To seal industrial ovens

Suitable for the installation of refractory bricks or artefacts exposed to very high temperatures

To fill cracks in refractory bricks

## FR - MASTERS 1200

Adhésif à base de silicone réfractaire

### CARACTÉRISTIQUES

Incombustible de classe A1

Sans solvants

Prêt à l'emploi

Inodore

Inorganique

Adhésion sans primer (béton, briques, briques réfractaires, pierres et métaux)

Bonne extrusion

Excellent usinabilité

Polissable

Résistance aux flammes

Résistance aux températures jusqu'à +1200°C

Ne produit pas odeurs

Ne produit pas fumée

### APPLICATIONS

Sceller cheminées, fours, barbecues

Sceller poêles et carneaux montants

Sceller fours industriels

Indiqué pour l'installation de briques réfractaires ou de artefacts exposés à très hautes températures

Remplir lézardes de briques réfractaires

## ES - MASTER 1200

Sigilante de siliconas refractario

### CARACTERÍSTICAS

Incombustible de clase A1

Sin solventes

Listo para ser utilizado

Inodoro

Inorgánico

Adhesión sin primer (hormigón, ladrillos, ladrillos refractarios, piedras metales)

Buena extrusión

Excelente adaptabilidad

Apto para ser pulido

Resistente al fuego

Resistente a las temperaturas hasta +1200°C

No produce olores

No produce humos

### APLICACIONES

Sellar chimeneas, hornos, barbacoas

Sellar estufas y salidas de humo; para sellar hornos industriales

Apto para el acabado y el almacenamiento de ladrillos refractarios o de artefactos expuestos a temperaturas altísimas;

Rellenar hendiduras entre ladrillos refractarios

## SRB - MASTERS 1200

Vatrostalni zaptivač

### KARAKTERISTIKE

Nezapaljivost klase A1

Bez rastvarača

Spreman za upotrebu

Bez mirisa

Neorganski

Prijanjanje bez prajmera (beton, cigla, vatrostalne cigle, kamen i metal)

Dobra ekstruzija

Velika obradivost

Može da se glanca

Otpornost na plamen

Otpornost na temperaturu do +1200°C

Ne proizvodi neprijatne mirise

Ne stvara dim

### PRIMENA

Zaptivanje dimnjaka, pećnica, roštilja

Zaptivanje peći i dimnjaka

Zaptivanje industrijskih peći

Pogodan za postavljanje vatrostalnih cigli ili materijala izloženih visokim temperaturama

Popunjavanje pukotina između vatrostalnih cigli



## package / confezione

- cartuccia 280/300/310 ml, scat. 12 pz
- cartridge 280/300/310 ml, box 12 pc

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 12 mesi

+5 / +25°C - 12 months

## MASTERS 1200 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 1183 - 1	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,78 / 1,80
Consistency Consistenza	ISO 7390		non-sag
Cure rate at 23°C / 50% r.h. Tasso di indurimento a 23°C / 50% r.h.		[mm/24h]	3
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50% r.h.	PV 08112	[min]	6
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Hardness - Shore D Durezza - Shore D	ISO 868		45
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +1200

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010

grey  
grigio  
RAL 7030

black  
nero  
RAL 9005



# MASTERS WT200 C

emulsione cremosa a base di silani  
silane based creamy emulsion

## IT - MASTERS WT200 C

Emulsione in crema a base di silani, senza solvente, pronto all'uso per la realizzazione di barriere chimiche orizzontali contro l'umidità di risalita capillare durevoli nel tempo

### CARATTERISTICHE

Pronto all'uso  
Di facile applicazione  
Può essere utilizzata su molteplici murature di nuova/recente costruzione o su murature con valore storico

### APPLICAZIONI

Risanamento di murature in calcestruzzo cellulare  
Risanamento di murature esistenti di valore storico  
Risanamento di murature di nuova o recente costruzione  
Risanamento di strutture in calcestruzzo  
Risanamento di multiple murature esistenti in pietra, tufo, mattoni pieni e calcestruzzo  
Ideale per murature in prossimità di corsi d'acqua o in zone lagunari

## EN - MASTERS WT200 C

Silane based creamy emulsion, without solvent, ready to use for the realization of horizontal chemical barriers against capillary rising damp lasting over time

### SPECIFICATIONS

Ready to use  
Easy to apply  
It can be used on several new/recent construction walls or on masonry with historical value

### APPLICATIONS

Renovation of cellular concrete walls  
Renovation of existing historic value walls  
Renovation of new or recent construction walls  
Renovation of concrete structures  
Rehabilitation of multiple existing masonry stone walls, tuff, bricks and concrete  
Ideal for walls near waterways or in lagoon areas

## FR - MASTERS WT200 C

Emulsion crémeuse à base de silane, sans solvant, prêt à l'emploi pour la réalisation de barrières chimiques horizontales contre l'humidité ascensionnelle capillaire durable dans le temps

### CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi  
Facile à appliquer  
Il peut être utilisé sur plusieurs murs de construction neufs/récents ou sur des maçonneries avec une valeur historique

### APPLICATIONS

Rénovation de murs en béton cellulaire  
Rénovation de murs de valeur historique existants  
Rénovation de murs de construction neufs ou récents  
Rénovation de structures en béton  
Réhabilitation de plusieurs murs en pierre de maçonnerie, tuf, briques et béton existants  
Idéal pour les murs près des cours d'eau ou dans les zones lagunaires

## ES - MASTERS WT200 C

Emulsión cremosa a base de silano, sin solvente, listo para usar para la realización de barreras químicas horizontales contra la humedad ascendente capilar duradera en el tiempo

### CARACTERÍSTICAS

Listo para usar  
Fácil de aplicar  
Se puede usar en varios muros de construcción nuevos/recientes o en mampostería con valor histórico

### APLICACIONES

Renovación de muros de hormigón celular  
Renovación de muros de valor histórico existentes  
Renovación de muros de construcción nuevos o recientes  
Renovación de estructuras de hormigón  
Rehabilitación de múltiples muros de piedra de mampostería existentes, toba, ladrillos y concreto  
Ideal para muros cerca de cursos de agua o en áreas de la laguna

## SRB - MASTERS WT200 C

Kremasta emulzija na bazi silana, bez otapala, spreman za uporabu za realizaciju vodoravnih kemijskih barijera protiv kapilarnog podizanja vlažnosti koji traju tijekom vremena

### KARAKTERISTIKE

Spremnost za uporabu  
Jednostavan za primjenu  
Može se koristiti na nekoliko novih / novijih građevinskih zidova ili na zidovima s povijesnom vrijednošću

### PRIMENA

Obnova staničnih betonskih zidova  
Obnova postojećih zidova povijesnih vrijednosti  
Obnova novih ili novijih građevinskih zidova  
Obnova betonskih konstrukcija  
Rehabilitacija više postojećih zidnih kamenih zidova, tufa, opeke i betona  
Idealno za zidove u blizini vodotoka ili u području lagune



## package / confezione

- cartuccia 300/310 ml, scat. 12/24 pz
- sacchetto 600 ml, scat. 24 pz
- cartridge 300/310 ml, box 12/24 pc
- unipac 600 ml, box 24 pc

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 12 mesi  
+5 / +25°C - 12 months

## MASTERS WT200 C - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	unit Unità	Value Valore
Appearance Aspetto		Creamy Cremoso
Colour Colore		White Bianco
Density Peso specifico	[kg/l]	0,99
pH		7
Application temperature Temperatura di applicazione	[°C]	+5 / +35

## colori/colours



white  
bianco



# MASTERS WT100 K

liquido idrorepellente e antimacchia  
waterrepellent and stain-resistant liquid

## IT - MASTERS WT100 K

È un liquido protettivo idrorepellente e antimacchia a base di silossani a bassissimo peso molecolare.

Blocca l'assorbimento dell'acqua prevenendo la formazione di muffe o alghe senza bloccare la traspirazione dei vari substrati

### CARATTERISTICHE

Invisibile e traspirante  
Monocomponente pronto all'uso  
Non necessita una seconda mano  
Previene muffe e alghe  
Elevata penetrazione  
Non forma pellicole superficiali garantendo la traspirazione  
Nessuna variazione cromatica dei substrati  
Durata 10 anni

### APPLICAZIONI

E' indicato per il trattamento di:

Terrazzi  
Piastrelle  
Fughe  
Davanzali  
Mattoni  
Gres  
Calcestruzzo  
Pietra Naturale e Artificiale

## EN - MASTERS WT100K

It's a protective water and stain repellent liquid based on low molecular weight siloxanes. It stops water absorption by preventing the growth of mould and algae without stopping the transpiration of different substrates

### SPECIFICATIONS

Invisible and breathable  
One component ready-to-use  
Second coat not necessary  
It prevents the growth of mould and algae  
High penetration  
It doesn't form superficial film and it guarantees transpiration  
No chromatic change of substrates  
Lasting up to 10 years

### APPLICATIONS

Suitable for the treatment of:

Terraces  
Tiles  
Leaks  
Windowsills  
Bricks  
Gres (stoneware)  
Concrete  
Natural and artificial stone

## FR - MASTERS WT100K

Liquid de protection imperméable et anti-tache à base de siloxane avec poids moléculaire très bas. Il bloque l'assimilation de l'eau et prévient la formation de moisissures sans bloquer la transpiration des différents substrats

### CARACTÉRISTIQUES

Invisible et transpirant  
Mono composant prêt à l'emploi  
Il ne faut pas d'une deuxième couche  
Prévient moisissures et algues  
Pénétration élevée  
Ne forme pas films superficiels et il garantit la transpiration  
Les substrats ne changent pas à niveau chromatique

### APPLICATIONS

Indiqué pour traiter:  
Terraces  
Carreaux  
Fugues  
Rebords  
Briques  
Grès  
Beton  
Pierre naturelle et artificielle

## ES - MASTERS WT100K

Líquido protectoro repelente al agua y antimancha a base de siloxanos con peso molecular muy bajo. Bloquea la absorción del agua y previene la formación de mohos o algas sin bloquear la transpiración de los sustratos

### CARACTERÍSTICAS

Invisible y transpirante  
Monocomponente listo para ser utilizado  
Non necesita de una segunda capa  
Previene mohos y algas  
Elevada penetración  
No forma carretes superficiales y asegura la transpiración  
Ninguna variación cromática de los sustratos  
Duración de 10 años

### APLICACIONES

Apto para tratar:  
Terrazas  
Baldosas  
Fugas  
Alféizar  
Ladrillos  
Gres  
Hormigón  
Piedra natural y artificial

## SRB - MASTERS WT100K


Zaštitna vodoodbojna tečnost otporna na mrlje na bazi siloksana niske molekularne težine. Blokira apsorpciju vode sprečavajući stvaranje buđi ili algi a ne blokira isparavanje različitih podloga

### KARAKTERISTIKE

Nevidljiv i isparava  
Jednokomponentan i spreman za upotrebu  
Nije potrebna druga ruka  
Sprečava buđ i alge  
Velika moć prodiranja  
Ne formira površinske filmove garantujući isparavanje  
Nema varijacije boje podloga  
Trajanje 10 godina

### PRIMENA

Pogodan za tretiranje:  
Terasa  
Pločica  
Fugni  
Prozorskih dasaka  
Cigala  
Peščanika  
Betona  
Prirodnog i veštačkog kamena



## package / confezione

- bottiglia 1 litro, scat. 6 pz
- bottle 1 litre, box 6 pc

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months

## MASTERS WT100 K - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
Appearance Aspetto			transparent liquid liquido trasparente
Density Densità		[g/cm <sup>3</sup> ]	0,80
Concentration of the active substance Concentrazione del principio attivo		[%]	> 35
Yield: depending on the absorption of the treated substrate Resa: in funzione dell'assorbimento del supporto trattato		[g/m <sup>2</sup> ]	150 / 250
Contact angle with water, water repellency index Angolo di contatto con acqua, indice di idrorepellenza			130°
Stability to acid or alkaline solutions Stabilità a soluzioni acide o alcaline			Excellent Ottima

# BITUMPHALTE 100

sigillante bituminoso monocomponente  
one-component bituminous sealant

## IT - BITUMPHALTE 100

Collante sigillante elasto-bituminoso al solvente utilizzato per incollare diversi materiali isolanti e saldare a freddo i giunti delle membrane bitume-polimero

### CARATTERISTICHE

Di facile applicazione

Permette la posa in opera in totale sicurezza grazie all'eliminazione del bruciatore

Può essere applicato su zinco, supporti metallici, supporti in TPE, membrane bitume-polimero, pannelli isolanti poliuretanic

### APPLICAZIONI

Sigillatura di vecchie guaine bituminose

Sigillatura di membrane e cartone catramato

Sigillatura immediata di dettagli costruttivi su coperture come camini, lucernari, antenne, grondaie, pozzi di luce

Incollaggio di tegole bituminose

Sormonti di membrane bituminose

Sconsigliato nell'applicazione di pannelli di polistirolo, polistirene e di altri materiali incompatibili con solvente

Non idoneo al calpestio o al transito di veicoli

## EN - BITUMPHALTE 100

One-part elasto-bitumenous solvent sealant used to stick different insulating materials and cold welding of joints' bitumen-polymer membranes

### SPECIFICATIONS

Easy-to-apply

It ensure the installation in complete security

thanks to the elimination of the burner

It can be applied on zinc, metal supports,

TPE supports, bitumen-polymer membranes, polyurethane insulating panels

### APPLICATIONS

To seal old bituminous sheaths

To seal membranes and tar cardboard

Immediate sealing of construction details on

covering such as fireplaces, skylights, antennas, gutters, light wells

To stick bituminous roof tiles

Overlaps of bituminous membranes

The product is not recommended for the

application of Styrofoam or polystyrene panels

and others solvents incompatible materials

Unsuitable for foot traffic or vehicles transit

## FR - BITUMPHALTE 100

Adhésif scellant elasto-bitumineux avec solvant utilisé pour commzr différents matériaux isolants et pour sceller à froid joints des membranes bitume-polymère

### CARACTÉRISTIQUES

Facile à appliquer

Il permet l'installation en complète sécurité grâce

à l'élimination du brûleur. BITUMPHALTE 100

s'applique sur zinc, supports métalliques, supports en TPE, membranes bitume-polymère, panneaux

isolants de polyuréthane

### APPLICATIONS

Sceller vieilles gaines bitumineux

Sceller membranes et carton goudronné

Sceller rapidement détails de construction sur couvertures comme cheminées, lucarnes,

paraboles, gouttières, puits de lumière

Collage de tuiles bitumineux

Surmonts de membranes bitumineux

On déconseille l'emploi dans l'application de

panneaux en polystyrène et autres matériaux pas

compatibles avec le solvant. Il n'est pas indiqué pour y marcher dessus ou pour le passage de

véhicules

## ES - BITUMPHALTE 100

Adhesivo elasto-bituminoso con solvente para sellar utilizado para pegar diferentes materiales aislantes y soldar en frío juntas de mebranas bitume-polimero

### CARACTERÍSTICAS

Fácil de aplicar

Permite la instalación en completa seguridad

gracias a la eliminación del quemador

BITUMPHALTE 100 puede ser aplicado sobre

zinc, soportes metálicos, soportes de TPE,

membranas bitume-polimero, peneles de

aislamiento de poliuretano

### APLICACIONES

Sellar viejas vainas bituminosas

Sellar membranas y cartón alquitranado

Sellar rápidamente detalles de construcción sobre

coberturas como chimeneas, faroleros, antenas,

pozos de agua

Pegar tejas bituminosas

Solapados de membranas bituminosas

El producto es desaconsejado en la aplicación

de paneles de poliestireno, poliéster y de otros

materiales incompatibles con el solvente

No apto para ser pisado o para el tránsito de

vehículos

## SRB - BITUMPHALTE 100

Elastično-bitumenski zaptivni lepak na bazi rastvarača koji se koristi za vezivanje različitih izolacionih materijala i hladno zavarivanje zglobova bitumen-polimernih membrana

### KARAKTERISTIKE

Lako se nanosi

Omogućava primenu u potpunoj sigurnosti

zahvaljujući eliminaciji gorionika

Može se nanositi na cink, metalne nosače,

TPE nosače, bitumen-polimerne membrane,

poliuretanske izolacione ploče

### PRIMENA

Zaptivanje starih bitumenskih kanala

Zaptivanje membrana i nakatranisanih kartona

Neposredno zaptivanje konstruktivnih detalja na

pokrivačima kao što su kamini, krovni prozori,

antene, oluci, svetlosni otvori

Lepljenje bitumenskih crepova

Preklapanje bitumenskih membrana

Ne preporučuje se upotreba na pločama od

polistirena i drugih materijala koji nisu kompatibilni

sa rastvaračem

Nije pogodan za gnječenje ili tranzit vozila



## package / confezione

- cartuccia 310 ml, scat. 12 pz
- cartridge 310 ml, box 12 pc

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 24 mesi

+5 / +25°C - 24 months

## BITUMPHALTE 100 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
Appearance Aspetto			Tixotropic paste Pasta Tixotropica
Colour Colore			Black Nero
Stability in original closed packages Stabilità nei vasi originali chiusi		[months] [mesi]	24
Dry residue at 130°C Residuo secco a 130°C	EN ISO 3251	[%]	85 / 95
Viscosity Brookfield at 25°C (gir. N. 7 - 2 rpm) Viscosità Brookfield a 25°C (gir. N. 7 - 10 rpm)	EN ISO 3219		9000 P ± 2000
Specific weight at 20°C Peso specifico a 20°C	EN ISO 2811-1	[kg/l]	1,44 ± 0,04
Closed cup flash point Punto di infiammabilità a vaso chiuso		[°C]	> 30

## colori/colours



black  
nero  
RAL 9005



# BITUMPHALTE 130

adesivo bituminoso monocomponente  
one-component bituminous adhesive

## IT - BITUMPHALTE 130

Collante bituminoso al solvente di consistenza pastosa per l'incollaggio di gomma e PVC semirigido a cemento, legno, conglomerati bituminosi e metalli

### CARATTERISTICHE

Pronto all'uso  
Di facile applicazione  
Applicabile sia in orizzontale che in verticale  
I tempi di essiccazione sono relativi allo spessore dello strato applicato e alla tipologia (materiale) del supporto

### APPLICAZIONI

Il collante è utilizzabile per l'incollaggio di pavimentazioni in gomma, pavimentazioni viniliche e per il fissaggio al fondo stradale di coni per la segnaletica

## EN - BITUMPHALTE 130

Bituminous adhesive with solvent, doughy texture to stick rubber and semi-rigid PVC with cement, wood, bituminous conglomerations and metals

### SPECIFICATIONS

Ready-to-use  
Easy-to-apply  
Applicable both horizontally and vertically  
Drying time depending on the thickness of the layer applied and on the kind of support

### APPLICATIONS

It can be used to stick rubber and vinyl pavement and to fit the signage road cones

## FR - BITUMPHALTE 130

Collant bitumineux avec solvant, consistance pâteuse pour coller gomme et PVC semi-rigide en ciment, bois, conglomerat bitumineux et métaux

### CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi  
Facile à appliquer  
Applicable tant horizontalement que verticalement  
Temps de séchage différents selon l'épaisseur du strate appliqué et selon la typologie du support

### APPLICATIONS

BITUMPHALTE 130 est utilisé pour coller revêtement en gomme et en vinyle et pour la fixation sur la surface de la route de cônes pour la signalisation

## ES - BITUMPHALTE 130

Adhesivo bituminoso con solvente, consistencia pastosa para pegar goma y PVC semi-rígido con cemento, madera, conglomerados bituminosos y metales

### CARACTERÍSTICAS

Listo para ser utilizado  
Fácil de aplicar  
Aplicable tanto en horizontal como en vertical  
Tiempo de desecación relacionado con el espesor de la capa aplicada y con el tipo de soporte

### APLICACIONES

BITUMPHALTE 130 se utiliza para pegar los pavimentos de goma y de vinilo y para la fijación sobre el asfalto de los conos para la señalización

## SRB - BITUMPHALTE 130

Kremasti bitumenski lepak na bazi rastvarača za lepljenje gume i polutvrdog PVC-a na cementu, drvetu, bitumenskim konglomeratima i metalima

### KARAKTERISTIKE

Spreman za upotrebu  
Lako se nanosi  
Primjenljiv i horizontalno i vertikalno  
Vreme sušenja zavisi od debljine nanetog sloja i tipa (materijala) podloge

### PRIMENA

Lepak je upotrebljiv za lepljenje gumenih podnih obloga, vinilskih podnih obloga i fiksiranje čunjeva za signalizaciju za površinu puta



## package / confezione

- secchiello in banda stagnata 5 kg
- fustino 20 kg
- tin bucket 5 kg
- drums 20 kg

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

## BITUMPHALTE 130 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
Appearance Aspetto			Tixotropic paste Pasta Tixotropica
Colour Colore			Black Nero
Stability in original closed packages Stabilità nei vasi originali chiusi		[months] [mesi]	24
Dry residue at 130°C Residuo secco a 130°C	EN ISO 3251	[%]	73 / 81
Viscosity Brookfield at 25°C (gir. N. 7 - 10 rpm) Viscosità Brookfield a 25°C (gir. N. 7 - 10 rpm)	EN ISO 3219		850 P ± 150
Specific weight at 20°C Peso specifico a 20°C	EN ISO 2811-1	[kg/l]	1,10 ± 0,03
Closed cup flash point Punto di infiammabilità a vaso chiuso		[°C]	> 30
Operating temperature Temperatura di esercizio		[°C]	-10 / +35

## colori/colours



black  
nero  
RAL 9005



# MASTERS SL7510

guaina siliconica impermeabilizzante  
waterproof sealant sheath

## IT - MASTERS SL7510

Guaina siliconica a reticolazione neutra a bassa viscosità

### CARATTERISTICHE

Monocomponente pronta all'uso, Elasticità > 400%  
Elasticità permanente anche a basse temperature  
Facilmente applicabile a pennello, rullo o airless  
Inodore, Adesione senza primer  
Resistente alla pioggia dopo 12 ore dall'applicazione, Ottima lavorabilità  
Proprietà adesive inalterate nel tempo su molti substrati, Pedonabile solo per manutenzione  
Ottima resistenza anche in zone con acqua stagnante, Ottima resistenza (-30 / +150°C)  
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 20.000 h

### APPLICAZIONI

Impermeabilizzazione per tetti o sottotegola  
Impermeabilizzazione di cantine e zone umide  
Barriera di umidità sotto i massetti  
Ripristino di crepe e fessure in orizzontale e in verticale, Riparazione di coperture  
Rivestimento impermeabile di vasi e fioriere  
Ripristino di crepe e fessure presenti su grondaie  
Impermeabilizzazione di pali in legno usati in agricoltura, Rivestimento impermeabile di molteplici substrati esposti continuamente ad agenti atmosferici

## ES - MASTERS SL7510

Vaina de siliconas a reticolación neutra caracterizado por una viscosidad baja

### CARACTERÍSTICAS

Elasticidad > 400%, Elasticidad permanente también a temperaturas bajas, Fácilmente aplicable con pincel, rodillo o airless, Inodoro, Excelente estabilidad cromática, Resistente a la lluvia después 12 horas desde la aplicación, Propiedad adhesivas inalterado nel tiempo sobre sustratos diferentes, Transitable solo para manutención, Excelente adaptabilidad, Excelente resistencia también en zonas con agua estancada, Excelente resistencia (-30 / +150°C)  
Excelente resistencia UV: lámpara UVB > 20.000 h

### APLICACIONES

Indicada y estudiada para la impermeabilización y la reparación de sustratos diferentes, Impermeabilización para techos y bajo baldosas  
Reparación de coberturas, Barreras de humedad bajo las soleras para el suelo, Restablecimiento de grietas y hendiduras en horizontal y en vertical  
Revestimiento impermeable de jarrones y jardineras, Restablecimiento de grietas y hendiduras sobre desagües, Impermeabilización de postes de madera usados para cercas en agricultura, Revestimiento impermeable de diferentes sustratos expuestos constantemente a intemperie

## EN - MASTERS SL7510

Low viscosity, sealing sheath with neutral reticulation

### SPECIFICATIONS

One component ready-to-use, Flexibility > 400%  
Permanent flexibility also at low temperatures  
Easy- to-apply by using brush, roller or airless  
Odourless, Adhesion without primer  
Great chromatic stability, Excellent workability  
Rain resistant after 12 hours since the application  
Adhesion properties unchanged over time on many substrates, Walkable only for maintenance  
Excellent resistance also in areas with stagnant water, Excellent resistance (-30 / +150°C)  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 20.000 h

### APPLICATIONS

Suitable and studied for waterproofing and repair of different substrates, Waterproofing for roofs or under roof tiles, Waterproofing of caves and humid areas, Covering repair, Humidity barrier under the screeds, Horizontally and vertically crack and fissures recovery, Waterproofing covering of vases and planters  
Crack and fissures recovery on gutters, Waterproofing of wood posts used for agriculture, Waterproofing recovery of many substrates constantly exposed to different weather conditions

## FR - MASTERS SL7510

Gaine en silicone à réticulation neutre caractérisé par une viscosité basse

### CARACTÉRISTIQUES

Elasticité > 400%, Elasticité permanent aussi à basses températures, Facilement applicable avec pinceau, rouleau ou airless, Inodore, Excellent stabilité chromatique, Résistant à la pluie après 12 heures de l'application, Propriétés adhésifs inchangées au fil du temps sur substrats différents, Adhésion sans primer, Accessible à pied seulement pour manutention, Excellent usinabilité, Résistance excellente aussi dans les zone avec eau stagnant, Résistance (-30 / +150°C)  
Résistance excellent aux UV: lampe UVB > 20.000 h

### APPLICATIONS

Indiquée et étudiée pour l'imperméabilisation et la réparation de différents substrats, Imperméabilisation pour toits ou bardeaux, Imperméabilisation de caves et zones humides, Réparation de couvertures, Barrière d'humidité sous les chapes, Rétablissement de lézardes et fêlures horizontalement et verticalement, Revêtement imperméable de vases et pot à fleurs, Rétablissement de lézardes et fêlures sur gouttières  
Imperméabilisation de poteau en bois utilisé pour agriculture, Revêtements imperméable de différents substrats exposés constamment aux intempéries

## SRB - MASTERS SL7510

Neutralni retikolarni silikonski zaptivač niske viskoznosti

### KARAKTERISTIKE

Jednkomponentni i spreman za upotrebu  
Elastičnost > 400%  
Trajna elastičnost čak i pri niskim temperaturama  
Lako se nanosi četkom, valjkom ili sprejom  
Bez mirisa, prijanjanje bez primjera  
Otporan na kišu nakon 12 sati od nanošenja, velika obradivost  
Adhezivna svojstva nepromenjena tokom vremena na mnogim podlogama, može se gaziti samo zbog održavanja

Visoka otpornost čak i u područjima sa stajaćom vodom, visoka otpornost (-30 / +150°C)  
Visoka otpornost na UV zrake: lampe UVB > 20.000 h

### PRIMENA

Hydroizolacija za krovove ili područje ispod crepova  
Hydroizolacija podruma i vlažnih područja  
Sprečava vlagu ispod košuljica, Popunjavanje pukotina horizontalno i vertikalno, popravka prekrivača  
Vodonepropusni premaz saksija i žardinjera  
Popunjavanje pukotina prisutnih na olucima  
Hydroizolacija drvenih stubova koji se koriste kao ograda u poljoprivredi  
Vodootporni premaz raznih podloga koje su stalno izložene atmosferskim agensima




## package / confezione

- secchiello in plastica 1 kg
- secchiello in plastica 5 kg
- fusti 15 kg
- fusti 200 kg
- plastic bucket 1 kg
- plastic bucket 5 kg
- drums 15 kg
- drums 200 kg

## storage / conservazione


+5 / +25°C - 14 mesi  
+5 / +25°C - 14 months

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010

grey  
grigio  
RAL 7030



terracotta  
terracotta  
RAL 8004

black  
nero  
RAL 9005

## MASTERS SL7510 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C			
Densità a 23°C	internal method	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,17
Appearance			Self-leveling
Aspetto			Autolivellante
Polymerisation system			Hygrosetting
Sistema di polimerizzazione			Igroindurente
Skin forming time at 20°C / 45 % r.h.			
Tempo di formazione della pellicola a 20°C / 45 % r.h.		[min]	40
Curing time at 20°C / 45 % r.h.			
floorings are walkable, only for maintenance, after 8 days from application			
Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h.			
le pavimentazioni sono pedonabili solo per manutenzione dopo 8 giorni dall'applicazione		[mm/24h]	2,00
<b>Recommended thickness</b>			
Spessore consigliato			
Waterproof	Come Impermeabilizzante	[mm]	1,2 / 1,6
Fiat roofs	Tetti Piani	[mm]	1,8 / 2,2
Stagnant water areas	Zone Stagnanti	[mm]	2,6 / 3,0
<b>Usage</b>			
Consumo			
Waterproof	Come Impermeabilizzante	[kg/m <sup>2</sup> ]	1,4 / 1,9
Fiat roofs	Tetti Piani	[kg/m <sup>2</sup> ]	2,1 / 2,5
Stagnant water areas	Zone Stagnanti	[kg/m <sup>2</sup> ]	3,0 / 3,5

## Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata

After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.

<b>Tensile strength</b>			
Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,35
Elongation at break			
Massimo allungamento	ISO 37	[%]	200
Modulus at 100% elongation			
Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,75
Hardness - Shore A			
Durezza - Shore A	DIN 53505		35
Volume loss			
Calo volumetrico		[%]	5,0
Temperature resistance			
Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +150
UV Stability (QUV-B)			
Stabilità UV (QUV-B)		[h]	> 20.000

# MASTERS POLYMER ST5830

guaina ibrida impermeabilizzante pedonabile  
walkable waterproof hybrid sheath

## IT - MASTERS POLYMER ST5830

Guaina impermeabilizzante a base di polimeri ibridi

### CARATTERISTICHE

Esente da isocianati e solventi  
Esente da plastificanti  
Pronto all'uso  
Facilmente applicabile a pennello e a rullo  
Notevole durezza superficiale  
Grande stabilità cromatica  
Inodore e pedonabile  
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 12000 h  
Ottima adesione senza primer su svariati substrati

### APPLICAZIONI

Impermeabilizzazione di balconi e terrazze  
Impermeabilizzazione per tetti e sotto tegola  
Impermeabilizzazione di cantine e zone umide  
Ripristino di crepe e fessure  
Barriera all'umidità

## EN - MASTERS POLYMER ST5830

Waterproof sheath based on hybrid polymer

### SPECIFICATIONS

Exempt from isocyanates and solvents  
Exempt from plasticizers  
Ready-to-use  
Easy to apply using brush and roller  
Great superficial hardness  
Great chromatic stability  
Odourless and walkable  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 12000 h  
Excellent adhesion without primer on different substrates

### APPLICATIONS

Waterproofing of balconies and terraces  
Waterproofing of roofs and under roof tiles  
Waterproofing of cellars and humid areas  
Reinstatement of cracks and slots  
Humidity barrier

## FR - MASTERS POLYMER ST5830

Gaine imperméable à base de polymère hybride

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt of isocyanates and solvents  
Exempt of plasticifiers  
Prêt à l'emploi  
Facile à appliquer avec brosse et rouleau  
Bonne dureté superficielle  
Excellent stabilité chromatique  
Inodore et pour les piétons  
Résistant aux UV: lampe UVB > 12000 h  
Excellent adhésion sans primer sur différents substrats

### APPLICATIONS

Imperméabilisation de balcons et terrasses  
Imperméabilisation de toits et bardeaux  
Imperméabilisation de caves et zones humides  
Rétablissement de lézardes et fêlures  
Barrière contre l'humidité

## ES - MASTERS POLYMER ST5830

Vaina impermeable a base de polímero híbrido

### CARACTERÍSTICAS

Exento de isocianatos y solventes  
Exento de plastificantes  
Listo para ser utilizado  
Fácil de aplicar con pincel y rodillo  
Buena dureza superficial  
Excelente estabilidad cromática  
Inodoro y transitable  
Buena resistencia a los UV: lámpara UVB > 12000 h  
Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes

### APLICACIONES

Impermeabilización de balcones y terrazas  
Impermeabilización de techos y tejas  
Impermeabilización de sótanos y zonas húmedas  
Restablecimiento de grietas y hendiduras  
Barrera contra la humedad

## SRB - MASTERS POLYMER ST5830

Hidroizolacioni sloj na bazi hibridnih polimera

### KARAKTERISTIKE

Bez izocijanata i rastvarača  
Bez plastifikatora  
Spreman za upotrebu  
Lako se nanosi četkom i valjkom  
Velika površinska tvrdoća  
Velika stabilnost boje  
Bez mirisa i može da se gazi  
Visoka otpornost na UV zrake: lampe UVB > 12000 h  
Odlično prijanjanje bez prajmera na različite podloge  
**PRIMENA**  
Hidroizolacija balkona i terasa  
Hidroizolacija za krovove i područja ispod crepova  
Hidroizolacija podruma i vlažnih područja  
Popunjavanje pukotina  
Sprečava vlagu




## package / confezione

- secchiello in plastica 1 kg
- secchiello in plastica 5 kg
- fusti 15 kg
- fusti 200 kg
- plastic bucket 1 kg
- plastic bucket 5 kg
- drums 15 kg
- drums 200 kg

## storage / conservazione


+5 / +25°C - 18 mesi  
+5 / +25°C - 18 months

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010

grey  
grigio  
RAL 7030



terracotta  
terracotta  
RAL 8004

black  
nero  
RAL 9005

## MASTERS POLYMER ST5830 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,30
Appearance Aspetto			Self-levelling Autolivellante
Polymerisation system Sistema di polimerizzazione			Hygrosetting Igroindurente
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	65
Recommended thickness Spessore consigliato			
Waterproof Tetti Piani	Come Impermeabilizzante	[mm]	1,2 / 1,3
Flat roofs Zone Stagnanti	Tetti Piani	[mm]	1,8 / 2,2
Stagnant water areas	Zone Stagnanti	[mm]	2,6 / 3,0
Usage Consumo			
Waterproof Tetti Piani	Come Impermeabilizzante	[kg/m <sup>2</sup> ]	1,9 / 2,2
Flat roofs Zone Stagnanti	Tetti Piani	[kg/m <sup>2</sup> ]	2,4 / 3,0
Stagnant water areas	Zone Stagnanti	[kg/m <sup>2</sup> ]	3,5 / 4,0

## Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata

After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.

Tensile strength			
Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	8,00
Elongation at break			
Massimo allungamento	ISO 37	[%]	120
Modulus at 100% elongation			
Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	7,50
Hardness - Shore D			
Durezza - Shore D	DIN 53505		25
Volume loss			
Calo volumetrico		[%]	< -2
Temperature resistance			
Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +110
UV Stability (QUV-B)			
Stabilità UV (QUV-B)		[h]	> 12000



# MASTERS ONE

mastice per vetri  
mastic for glass

## IT - MASTERS ONE

Pasta sigillante a base di oli e oleine con cariche inerti

### CARATTERISTICHE

Pronto all'uso  
Non corrosivo  
Verniciabile  
Privo di solventi  
Utilizzabile in giunti interni ed esterni  
Ottima lavorabilità

### APPLICAZIONI

E' indicato per la sigillatura di:  
Vetro e serramento in legno  
Legno e ferro  
Ferro e vetro  
Riempitivo per antivibrazione o anti-rumore

## EN - MASTERS ONE

Sealing paste based on oils and oleins with inert charge

### SPECIFICATIONS

Ready-to-use  
No corrosive  
Can be painted  
Solvents free  
Can be used for internal and external joints  
Excellent workability

### APPLICATIONS

Suitable to seal:  
Glass and wood doors and windows frames  
Wood and iron  
Iron and glass  
Anti-vibration and anti-noise filler

## FR - MASTERS ONE

Pâte de collage à base de huile oleines avec charges inertes

### CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi  
Ne corrode pas  
Peut être verni  
Sans solvants  
Utilisable en joints internes et externes  
Excellent usinabilité

### APPLICATIONS

Indiqué pour sceller:  
Vitres et bâtis en bois  
Bois et fer  
Fer et vitre  
Remplissage pour anti-vibration ou anti-bruit

## ES - MASTERS ONE

Pasta para sellar a base de aceites y oleínas con cargas inertes

### CARACTERÍSTICAS

Listo para ser utilizado  
No corroe  
Pintable  
Sin solventes  
Apto para juntas internas y externas  
Excelente adaptabilidad

### APLICACIONES

Apto para sellar  
Vidrio y carpintería de madera  
Madera y hierro  
Hierro y vidrio  
Relleno para antivibración o anti ruido

## SRB - MASTERS ONE

Zaptivna masa na bazi ulja i oleina sa inertnim punjenjima

### KARAKTERISTIKE

Spremna za upotrebu  
Nije korozivna  
Može da se premazuje bojom  
Bez rastvarača  
Može da se koristi na unutrašnjim i spoljašnjim zglobovima  
Velika obradivost

### PRIMENA

Pogodna za zaptivanje:  
Stakla i drvenih prozorskih okvira  
Drveta i gvožđa  
Gvožđa i stakla  
Punjenje koje štiti od vibracija ili buke



## package / confezione

- pani 1 kg, scat. 20 pz
- pani 5 kg, scat. 4 pz
- loaf 1 kg, box 20 pc
- loaf 5 kg, box 4 pc

## MASTERS ONE - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	unit Unità	Value Valore
Base		Vegetal Oil
Base		Oli vegetali
Appearance Aspetto		Paste / Pasta
Density Densità	[g/cm <sup>3</sup> ]	2,10
Operating Temperature Temperatura d'esercizio	[°C]	-20 / +80
Application Temperature Temperatura d'applicazione	[°C]	+5 / +50

## colori/colours



white/ivory    grey    green    red  
bianco/avorio    grigio    verde    rosso





# MASTERS POLYMER CRYSTAL

adesivo sigillante ibrido cristallino  
hybrid crystal sealant adhesive

## IT - MASTERS POLYMER CRYSTAL

Adesivo sigillante cristallino a base di polimero ibrido a terminazione silanica

### CARATTERISTICHE

Ottima trasparenza  
Esente da ritiro  
Esente da isocianati e solventi  
Inodore  
Ottima resistenza UV  
Elasticità permanente  
Ottima adesione senza primer su svariati substrati  
Ottima resistenza alla muffa (conforme ISO 846)  
Grande stabilità cromatica

### APPLICAZIONI

È indicato per la sigillatura e l'incollaggio di una vasta quantità di supporti:  
vetro, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piattato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame e acciaio, PVC e polycarbonato  
È indicato per la sigillatura di cucine, lavabi e box doccia

## EN - MASTERS POLYMER CRYSTAL

One-part crystal sealant based on hybrid polymer silane ending

### SPECIFICATIONS

Excellent transparency  
Exempt from withdrawal  
Exempt from isocyanate and solvents  
Odourless  
Excellent UV resistance  
Permanent flexibility  
Excellent adhesion without primer on different substrates  
Excellent mold resistance (ISO 846)  
Great chromatic stability

### APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, metals like aluminium, painted aluminium, lead, copper, iron and steel, PVC and polycarbonate  
It is suitable to seal kitchens, washbasins and showers

## FR - MASTERS POLYMER CRYSTAL

Adhésif à base de silicone cristallin à base de polymère hybride à terminaison de silane

### CARACTÉRISTIQUES

Excellent transparence  
Exempt de retrait  
Exempt de isocyanates et solvants  
Inodore  
Résistant aux UV  
Élasticité permanente  
Excellent adhésion sans primer sur différents substrats  
Résistance excellente à la moisissure (ISO 846)  
Excellent stabilité chromatique

### APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports: verre, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, cuivre, fer et acier, PVC et polycarbonate  
Sceller cuisines, lavabos et douches

## ES - MASTERS POLYMER CRYSTAL

Sigilante de siliconas cristallino a base de polimero hibrido de terminación silánica

### CARACTERÍSTICAS

Transparencia excelente  
Exento de retracción  
Exento de isocianatos y solventes  
Inodoro  
Buena resistencia a los UV  
Elasticidad permanente  
Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes

Buena resistencia a mohos (ISO 846)

Excelente estabilidad cromática

### APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes soportes: vidrio, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, cobre, hierro y acero, PVC y polycarbonato  
Sellar cocinas, lavabos y duchas

## SRB - MASTERS POLYMER CRYSTAL

Kristalni zaptivni lepak na bazi hibridnog polimera sa silanskim završetkom

### KARAKTERISTIKE

Velika transparentnost  
Ne povlači se  
Bez izocijanata i rastvarača  
Bez mirisa  
Visoka otpornost na UV zrake  
Trajna elastičnost  
Odlično prijanjanje bez prajmera na različite podloge

Visoka otpornost na buđ (u skladu sa normom ISO 846)

Velika stabilnost boje

### PRIMENA

Pogodan za zaptivanje i lepljenje širokog spektra materijala: stakla, porcelana i keramike, sirovog drveta, izglacanog drveta i plute, građevinskih materijala poput cigle, betona, gipsanokartonskih ploča i blokova, metala kao što su aluminijum, lakirani aluminijum, olovo, bakar, gvožđe i čelik, PVC-a i polikarbonata  
Zaptivanje kuhinja, umivaonika i tuš kabina



## package / confezione

- cartuccia 290 ml, scat. 12/24 pz
- cartuccia trasparente 300/310 ml, scat. 24 pz
- tubetto trasparente 125 ml
- sacchetto 400/600 ml, scat. 24 pz
- fustini da 20 kg
- fusti da 200 kg
- cartridge 290 ml, box 12/24 pc
- transparent cartridge 300/310 ml, box 24 pc
- transparent tube 125 ml
- unipac 400/600 ml, box 24 pc
- drums 20 kg
- drums 200 kg

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT CLASS - 20HM
- EN 15651-3:S CLASS - XS1

## colori/colours



crystal  
cristallino

## MASTERS POLYMER CRYSTAL - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,04
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 23°C / 50 % r.h. Velocità di reticolazione a 23°C / 50 % r.h.		[mm/24h]	3
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	40
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,40
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	350
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,65
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	DIN 53505		35
Volume loss Calo volumetrico		[%]	< -2
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +100



# MASTERS POLYMER P40

adesivo sigillante ibrido universale  
hybrid universal sealant adhesive

## IT - MASTERS POLYMER P40

Adesivo sigillante universale a base di polimero ibrido a terminazione silanica

### CARATTERISTICHE

Esente da ritiro  
Esente da isocianati e solventi  
Inodore  
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 4500 h  
Elasticità permanente  
Ottima adesione senza primer su svariati substrati  
Ottima resistenza alla muffa (conforme ISO 846)  
Grande stabilità cromatica

### APPLICAZIONI

È indicato per la sigillatura e l'incollaggio di una vasta quantità di supporti:  
vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame, ferro e acciaio, PVC e policarbonato  
Giunti di pareti industriali e altre svariate applicazioni in campo edile  
Giunti tra piastrelle

## ES - MASTERS POLYMER P40

Sigilante de siliconas universal a base de polimero ibrido de terminación silánica

### CARACTERÍSTICAS

Exento de retracción  
Exento de isocianatos y solventes  
Inodoro  
Buena resistencia a los UV: lámpara UVB > 4500 h  
Elasticidad permanente  
Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes

Buena resistencia a mohos (ISO 846)

Excelente estabilidad cromática

### APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes soportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, cobre, hierro y acero, PVC y policarbonato  
Juntas de paredes industriales y diferentes aplicaciones en el sector de la construcción  
Juntas entre baldosas

## EN - MASTERS POLYMER P40

One-part universal sealant based on hybrid polymer silane ending

### SPECIFICATIONS

Exempt from withdrawal  
Exempt from isocyanate and solvents  
Odourless  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 4500 h  
Permanent flexibility  
Excellent adhesion without primer on different substrates  
Excellent mold resistance (ISO 846)  
Great chromatic stability

### APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, metals like aluminium, painted aluminium, lead, copper, iron and steel, PVC and polycarbonate  
Industrial walls joints and others different applications in building industry  
Joints between tiles

## SRB - MASTERS POLYMER P40

Univerzalni zaptivni lepak na bazi hibridnog polimera sa silanskim završetkom

### KARAKTERISTIKE

Ne povlači se  
Bez izocijanata i rastvarača  
Bez mirisa  
Visoka otpornost na UV zrake: lampe UVB > 4500 h  
Trajna elastičnost  
Odlučno prijanjanje bez prajmera na različite podloge

Visoka otpornost na buđ (u skladu sa normom ISO 846)

Velika stabilnost boje

### PRIMENA

Pogodan za zaptivanje i lepljenje širokog spektra materijala:  
stakla, ogledala, porcelana i keramike, sirovog drveta, izglacanog drveta i plute, građevinskih materijala poput cigle, betona, gipsanokartonskih ploča i blokova, metala kao što su aluminijum, lakirani aluminijum, olovo, bakar, gvožđe i čelik, PVC-a i polikarbonata  
Spojeva industrijskih zidova e druge primene u građevinarstvu  
Spojeva između pločica

## FR - MASTERS POLYMER P40

Adhésif universel à base de silicone à base de polymère hybride à terminaison de silane

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt du retrait  
Exempt de isocyanates et solvants  
Inodore  
Résistant aux UV: lampe UVB > 4500 h  
Elasticité permanente  
Excellent adhésion sans primer sur différents substrats  
Résistance excellente à la moisissure (ISO 846)  
Excellent stabilité chromatique

### APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports : verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, cuivre, fer et acier, PVC et polycarbonate  
Joints de murs industriels et autre différents applications dans le secteur du bâtiment  
Joints entre carreaux



## package / confezione

- cartuccia 290 ml, scat. 12/24 pz
- sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
- fustino 26 kg
- fusti 260 kg
- cartridge 290 ml, box. 12/24 pz
- unipac 600 ml, box 20 pz
- drums 26 kg
- drums 260 kg

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 24 mesi  
+5 / +25°C - 24 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT  
CLASS - 20HM
- EN 15651-3:S  
CLASS - XS1

## MASTERS POLYMER P40 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,56
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 20°C / 45 % r.h. Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h.		[mm/24h]	3
Skin forming time at 23°C / 45 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 45 % r.h.		[min]	35
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b> After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.			
Tensile strength			
Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,86
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	300
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,95
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		52
Volume loss Calo volumetrico		[%]	< -2
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +100

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010

grey  
grigio  
RAL 7004

dark brown  
testa di moro  
RAL 8017

brown  
marrone  
RAL 8011

black  
nero  
RAL 9005



# MASTERS POLYMER 500

adesivo sigillante ibrido professionale  
hybrid professional sealant adhesive

## IT - MASTERS POLYMER 500

Adesivo sigillante professionale a base di polimero ibrido a terminazione silanica

### CARATTERISTICHE

Esente da ritiro e inodore  
Esente da isocianati e solventi  
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5500 h  
Elasticità permanente e grande stabilità cromatica  
Ottima adesione senza primer su svariati substrati  
Ottima resistenza alla muffa (conforme ISO 846)

### APPLICAZIONI

È indicato per la sigillatura e l'incollaggio di:  
vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio e sigillatura di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame, ferro e acciaio, PVC e policarbonato  
Giunti di dilatazione in campo edile  
Sigillature ed incollaggi di componenti nell'industria del freddo e nella produzione di container  
Sigillatura di cucine, lavabi e box doccia  
Componenti soggetti a continue vibrazioni

## ES - MASTERS POLYMER 500

Sigilante de siliconas profesional a base de polimero ibrido de terminación silánica

### CARACTERÍSTICAS

Exento de retracción e inodoro  
Exento de isocianatos y solventes  
Buena resistencia a los UV: lámpara UVB > 5500 h  
Elasticidad permanente  
Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes. Excelente estabilidad cromática  
Buena resistencia a mohos (ISO 846)

### APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes suportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, pegar y sellar paneles de catón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, cobre, hierro y acero, PVC y policarbonato  
Juntas de dilatación en el sector de la construcción  
Sellar y pegar componentes de la industria del frío y en la producción de contenedores  
Sellar cocinas, lavabos y duchas  
Componentes expuestas a vibraciones continuas

## EN - MASTERS POLYMER 500

One-part professional sealant based on hybrid polymer silane ending

### SPECIFICATIONS

Exempt from withdrawal and odourless  
Exempt from isocyanate and solvents  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 5500 h  
Permanent flexibility and great chromatic stability  
Excellent adhesion without primer on different substrates, Excellent mold resistance (ISO 846)

### APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, to stick and seal plasterboard panels, polyurethane panels, styrofoam, metals like aluminium, painted aluminium, lead, copper, iron and steel, PVC and polycarbonate  
Dilatation joints in building industry  
To seal and stick components of refrigeration industry and to produce containers  
To seal kitchens, washbasins and showers  
Components exposed to continuous vibrations

## SRB - MASTERS POLYMER 500

Profesionalni zaptivni lepak na bazi hibridnog polimera sa silanskim završetkom

### KARAKTERISTIKE

Ne povlači se i bez mirisa  
Bez izocijanata i rastvarača  
Visoka otpornost na UV zrake: lampe UVB > 5500 h  
Trajna elastičnost i velika stabilnost boje  
Odično prijanjanje bez prajmera na različite podloge  
Visoka otpornost na buđ (u skladu sa normom ISO 846)

### PRIMENA

Pogodan za zaptivanje i lepljenje: stakla, ogledala, porcelana i keramike, sirovog drveta, izglacanog drveta i plute, građevinskih materijala poput cigle, betona, gipsanokartonskih ploča i blokova, lepljenje i zaptivanje gipsanokartonskih ploča, panela od poliuretana i polistirena, metala kao što su aluminijum, lakirani aluminijum, olovo, bakar, gvožđe i čelik, PVC-a i polikarbonata  
Dilatacionih zglobova u građevinarstvu  
Zaptivanje i lepljenje komponenata u hladnoj industriji i proizvodnji kontejnera  
Zaptivanje kuhinja, umivaonika i tuš kabina  
Komponenta podložnih stalnim vibracijama

## FR - MASTERS POLYMER 500

Adhésif professionnel à base de silicone à base de polymère hybride à terminaison de silane

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt du retrait et inodore  
Exempt de isocyanates et solvants  
Résistant aux UV: lampe UVB > 5500 h  
Elasticité permanente  
Excellent adhésion sans primer sur différents substrats, Excellent stabilité chromatique  
Résistance excellente à la moisissure (ISO 846)

### APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports: verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, coller et sceller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène, métaux comme aluminium, aluminium verni, plomb, cuivre, fer et acier, PVC et polycarbonate  
Joints de dilatation dans le secteur du bâtiment  
Sceller et coller composants dans l'industrie du froid et dans la production de containers  
Sceller cuisines, lavabos et douches  
Components exposés aux vibrations continues



## package / confezione

- cartuccia 290 ml, scat. 12/24 pz
- sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
- fustino 25 kg
- fusti 250 kg
- cartridge 290 ml, box. 12/24 pz
- unipac 600 ml, box 20 pz
- drums 25 kg
- drums 250 kg

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT  
CLASS - 20HM
- EN 15651-3:S  
CLASS - XS1

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010

grey  
grigio  
RAL 7004

black  
nero  
RAL 9005

## MASTERS POLYMER 500 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,42
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 20°C / 45 % r.h. Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h.		[mm/24h]	3
Skin forming time at 23°C / 45 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 45 % r.h.		[min]	30
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b> After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.			
Tensile strength			
Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	2,10
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	400
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,10
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	ISO 868		45
Volume loss Calo volumetrico		[%]	< -2
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +100



# MASTERS POLYMER F-25

sigillante ibrido basso modulo per edilizia  
low-modulus hybrid sealant for building industry

## IT - MASTERS POLYMER F-25

Sigillante adesivo monocomponente basso modulo a base di polimero ibrido con terminazione silanica, caratterizzato da un'ottima adesione e un'eccellente allungamento elastico

### CARATTERISTICHE

Esente da isocianati e solventi  
Antimuffa, Inodore, Notevole elasticità  
Grande stabilità cromatica, Ottimo ritorno elastico  
Proprietà adesive inalterate nel tempo  
Flessibile alle Basse (-40°C) e alta temperatura (+100°C)  
Sovraverniciabilità (si consiglia test preliminare)  
Ottima estrusione, Adesione senza primer  
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5000 h

### APPLICAZIONI

Sigillatura di pareti divisorie  
Sigillature di giunti di espansione in prefabbricati  
Sigillatura di serramenti in legno, metallo e PVC  
Sigillature tra svariati componenti sottoposti a continue vibrazioni  
Incollaggi flessibili in strutture di caravan e mezzi di trasporto  
Giunti di espansione e di connessione nel mondo dell'edilizia

## ES - MASTERS POLYMER F-25

Sellador adhesivo monocomponente bajo módulo a base de polímero híbrido de terminación silánica, caracterizado por una excelente adhesión y una excelente elasticidad

### CARACTERÍSTICAS

Exento de isocianatos y solventes  
Buena elasticidad, Antimoho  
Inodoro, Buena estabilidad cromática  
Propiedades adhesivas inalteradas en el tiempo  
Flexibilidad a temperaturas bajas (-40°C) y altas (+100°C), Excelente elasticidad  
Pintable (se recomienda un test preliminar)  
Adhesión sin primer, Excelente extrusión  
Excelente resistencia a los UV: lámpara UVB > 5000 h

### APLICACIONES

Sellar paredes separadoras  
Sellar juntas de expansión en los prefabricados  
Sellar carpintería de madera, metal y PVC  
Sellar entre ellos diferentes componentes expuestos a vibraciones constantes  
Pegar de manera flexible estructuras en las casas rodantes y en los medios de transporte  
Juntas de expansión y de conexión en el sector de la construcción

## EN - MASTERS POLYMER F-25

One-part one component sealant, low modulus based on hybrid polymer with silane ending, characterized by excellent adhesion and excellent flexibility

### SPECIFICATIONS

Isocyanates and solvents free  
Great flexibility, Anti-mould  
Odourless, Great chromatic stability  
Adhesion properties intact over time  
Flexible at low (-40°C) and high (+100°C) temperature, Excellent elastic return  
Can be overpainted (preliminary test advised)  
Adhesion without primer, Excellent extrusion  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 5000 h

### APPLICATIONS

Sealing of partition walls  
Sealing of expansion joints in prefabricated buildings  
Sealing of wood, metal and PVC doors and windows frames  
Sealing between different components exposed to continuous vibrations  
Flexible bonding in caravan structures and transports, Expansion and connection joints in building industry

## FR - MASTERS POLYMER F-25

Adhésif mono composant à base de silicone bas module à base de polymère hybride à terminaison de silane, caractérisé par une adhésion excellent et une excellent extension élastique

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt of isocyanates and solvents  
Bonne élasticité, Anti-moisissure  
Inodore, Bonne stabilité chromatique  
Propriétés adhésives inchangées au fil du temps  
Flexible à basses (-40°C) et hautes températures (+100°C), Excellent retour élastique  
On peut y vernir dessus (on recommande un test préliminaire)  
Adhésion sans primer, Excellent extrusion  
Excellent résistance aux UV: lampe UVB > 5000 h

### APPLICATIONS

Pour sceller cloisons  
Pour sceller joint d'expansion dans les constructions préfabriquées  
Pour sceller bâtis en bois, métal et PVC  
Pour sceller différents composants exposés à des vibrations continues, collages flexibles dans caravanes et moyens de transport  
Joint d'expansion et de connexion dans le secteur du bâtiment

## SRB - MASTERS POLYMER F-25

Jednokomponentni zaptivni lepak niskog modula na bazi hibridnog polimera sa silanskim završetkom, koji se odlikuje odličnim prijanjanjem a i odličnom elastičnim izduživanjem

### KARAKTERISTIKE

Bez izocijanata i rastvarača  
Protiv buđi, bez mirisa, velika elastičnost  
Velika stabilnost boje, veliki elastični povratak  
Adhezijsna svojstva nepromenjena tokom vremena  
Prilagodljiv niskim (-40°C) i visokim temperaturama (+100°C)  
Može da se ponovo boji (preporučuje se preliminarno testiranje)  
Velika ekstruzija, prijanjanje bez prajmera  
Visoka otpornost na UV zrake: lampe UVB > 5000 h

### PRIMENA

Zaptivanje pregradnih zidova  
Zaptivanje dilatacionih spojeva u montažnoj građevini, Zaptivanje drvenih, metalnih i PVC prozorskih okvira  
Zaptivanje između različitih komponenti podložnih stalnim vibracijama  
Fleksibilno lepljenje u karavanima i prevoznim sredstvima  
Ekspanziji i povezujući spojevi u građevinarstvu



## package / confezione

- cartuccia 290 ml, scat 12/24 pz
- sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
- fusti 250 kg
- cartridge 290 ml, box 12/24 pc
- unipac 600 ml, box 20 pc
- drums 250 kg

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS - 25LM

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010

grey  
grigio  
RAL 7004

black  
nero  
RAL 9005

## MASTERS POLYMER F-25 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,38 (+/- 2%)
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 20°C / 45 % r.h. Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h.		[mm/24h]	3
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	30
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength			
Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,50
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	600
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,38
Hardness - Shore A			
Durezza - Shore A	DIN 53505		22
Volume loss			
Calo volumetrico		[%]	< -2
Temperature resistance			
Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +90
Elastic recovery			
Ritorno elastico	ISO 7389 - method A	[%]	76



# MASTERS POLYMER F-35

adesivo sigillante ibrido professionale per edilizia

professional hybrid adhesive sealant for the construction industry

## IT - MASTERS POLYMER F-35

Adesivo Sigillante professionale a base di polimero ibrido a terminazione silanica

### CARATTERISTICHE

Esente da ritiro, Inodore  
Esente da isocianati e solventi  
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5500 h  
Grande stabilità cromatica, Elasticità permanente  
Ottima adesione senza primer su svariati substrati  
Ottima resistenza alla muffa (conforme ISO 846)

### APPLICAZIONI

Vetro, specchi, porcellana e ceramiche  
Legno grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, PVC e policarbonato  
Incollaggio e sigillatura di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame, ferro e acciaio  
Giunti di dilatazione in campo edile e raccordi tra piastrelle  
Indicato per l'incollaggio e la sigillatura di componenti soggetti a continue vibrazioni  
Sigillature ed incollaggi di componenti nel campo della serramentistica  
Sigillatura di cucine, lavabi e box doccia

## ES - MASTERS POLYMER F-35

Sigilante de siliconas profesional a base de polimero hibrido de terminación silánica

### CARACTERÍSTICAS

Exento de retracción, Inodoro  
Exento de isocianatos y solventes  
Buena resistencia a los UV: lámpara UVB > 5500 h  
Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes, Elasticidad permanente  
Buena resistencia a mohos (ISO 846)  
Excelente estabilidad cromática

### APLICACIONES

Vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso  
Pegar y sellar paneles de catón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, cobre, hierro y acero, PVC y policarbonato  
Apto para pegar y sellar componentes expuestas a vibraciones continuas  
Juntas de dilatación en el sector de la construcción y uniones de baldosas  
Sellar y pegar componentes de la industria de las carpinterías  
Sellar cocinas, lavabos y duchas

## EN - MASTERS POLYMER F-35

One-part professional sealant based on hybrid polymer silane ending

### SPECIFICATIONS

Exempt from withdrawal, Odourless  
Isocyanate and solvents free  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 5500 h  
Permanent flexibility and great chromatic stability  
Excellent adhesion without primer on different substrates, Excellent mold resistance (ISO 846)

### APPLICATIONS

Glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, PVC and polycarbonate  
To stick and seal plasterboard panels, polyurethane panels, stylofoam, metals like aluminium, painted aluminium, lead, copper, iron and steel, dilatation joints in building industry and connections between tiles  
Suitable to stick and seal components exposed to continuous vibrations  
To seal and stick components of doors and windows frames industry  
To seal kitchens, washbasins and showers

## EN - MASTERS POLYMER F-35

Zapтивni profesionalni lepak na bazi hibridnog polimera sa silanskim završetkom

### KARAKTERISTIKE

Ne povlači se i bez mirisa, Bez izocijanata i rastvarača, Visoka otpornost na UV: lampe UVB > 5500 h  
Velika stabilnost boje i trajna elastičnost  
Odlučno prijanjanje bez prajmera na različite podloge, Visoka otpornost na buđ (u skladu sa normom ISO 846)

### PRIMENA

Staklo, ogledala, porcelan i keramika, sirovo drvo, izglacano drvo i pluta, građevinski materijali kao što su cigla, beton, gipsanokartonske ploče i blokovi, PVC i polikarbonat  
Lepljenje i zaptivanje gipsanih panela, poliuretanskih panela, polistirola, metali kao što su aluminijum, lakirani aluminijum, olovo, bakar, gvožđe i čelik  
Dilatacioni spojevi u građevinarstvu i spojevi između pločica  
Pogodan za lepljenje i zaptivanje komponenti podložnih stalnim vibracijama  
Zaptivanje i lepljenje komponenti u oblasti proizvodnje prozorskih okvira  
Zaptivanje kuhinja, umivaonika i tuš kabina

## FR - MASTERS POLYMER F-35

Adhésif professionnel à base de silicone à base de polymère hybride à terminaison de silane

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt du retrait, Inodore, Elasticité permanente  
Exempt de isocyanates et solvants  
Résistant aux UV: lampe UVB > 5500 h  
Excellent adhésion sans primer sur différents substrats, Excellent stabilité chromatique  
Résistance excellente à la moisissure (ISO 846)

### APPLICATIONS

Verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre  
Coller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, cuivre, fer et acier, PVC et polycarbonate  
Indiqué pour coller et sceller composants exposés aux vibrations continues  
Joints de dilatation dans le secteur du bâtiment et raccords entre carreaux  
Sceller et coller composants dans l'industrie de bâtis  
Sceller cuisines, lavabos et douches



## package / confezione

- cartuccia 290 ml, scat 12/24 pz
- sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
- fustini 25 kg
- fusti 250 kg
- cartridge 290 ml, box 12/24 pc
- unipac 600 ml, box 20 pc
- drums 25 kg
- drums 250 kg

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months



- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS - 25HM
- EN 15651-3:XS1
- EN 15651-4:PW-INT CLASS - 25HM

## colori/colours



- white  
bianco  
RAL 9010
- grey  
grigio  
RAL 7004
- black  
nero  
RAL 9005

## MASTERS POLYMER F-35 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,40
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 23°C / 50 % r.h. Velocità di reticolazione a 23°C / 50 % r.h.		[mm/24h]	3
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	35
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength			
Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	2,20
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	450
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,60
Shear strength			
Resistenza al taglio	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	11,00
Hardness - Shore A			
Durezza - Shore A	DIN 53505		35
Volume loss			
Calo volumetrico		[%]	< -2
Temperature resistance			
Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +90



# MASTERS POLYMER SPRAY

sigillante ibrido verniciabile sprayable  
hybrid paintable sprayable sealant

## IT - MASTERS POLYMER SPRAY

Adesivo elastico ibrido sprayabile con terminazione silanica

### CARATTERISTICHE

Esente da ritiro e inodore  
Esente da isocianati e solventi  
Idonea tixotropia per applicazioni a spruzzo anche in verticale  
Elasticità permanente  
Ottima adesione senza primer su svariati substrati  
Grande stabilità cromatica

### APPLICAZIONI

È indicato per la l'incollaggio di una vasta quantità di supporti:  
vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame, ferro e acciaio  
Indicato per l'incollaggio di componenti soggetti a continue vibrazioni  
Incollaggio di rivestimenti nell'industria di materiali isolanti

## EN - MASTERS POLYMER SPRAY

One-part hybrid elastic sealant spray with silane ending

### SPECIFICATIONS

Exempt from withdrawal and odourless  
Exempt from isocyanate and solvents  
Suitable thixotropy for spurt application also vertically  
Permanent flexibility  
Excellent adhesion without primer on different substrates  
Great chromatic stability

### APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports:  
glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, metals like aluminium, painted aluminium, lead, copper, iron and steel  
Suitable to stick and seal components exposed to continuous vibrations  
To stick covering in isolating material industry

## FR - MASTERS POLYMER SPRAY

Adhésif hybride élastique à base de silicone spray à terminaison de silane

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt du retrait et inodore  
Exempt de isocyanates et solvants  
Indiqué thixotropie pour applications par pulvérisation aussi verticalement  
Elasticité permanente  
Excellent adhésion sans primer sur différents substrats  
Excellent stabilité chromatique

### APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports :  
verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, cuivre, fer et acier  
Indiqué pour coller et sceller composants exposés aux vibrations continues  
Pour coller revêtements dans l'industrie de matériaux isolants

## ES - MASTERS POLYMER SPRAY

Sigilante de siliconas híbrido elástico spray de terminación silánica

### CARACTERÍSTICAS

Exento de retracción e inodoro  
Exento de isocianatos y solventes  
Apto tixotropiápara aplicaciones a rocío también verticalmente  
Elasticidad permanente  
Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes  
Excelente estabilidad cromática

### APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes suportes:  
vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, cobre, hierro y acero  
Apto para pegar y sellar componentes expuestas a vibraciones continuas  
Para pegar revestimientos en la industria de materiales aislantes

## SRB - MASTERS POLYMER SPRAY

Hibridni elastični lepak u spreju sa silanskim završetkom

### KARAKTERISTIKE

Ne povlači se i bez mirisa  
Bez izocijanata i rastvarača  
Pogodna tiksotropnost za nanošenje sprejom čak i vertikalno  
Trajna elastičnost  
Odlično prijanjanje bez prajmera na različite podloge  
Velika stabilnost boje

### PRIMENA

Pogodan za lepljenje širokog spektra materijala:  
stakla, ogledala, porcelana i keramike, sirovog drveta, izgladanog drveta i plute, metala kao što su aluminijum, lakirani aluminijum, olovo, bakar, gvožđe i čelik  
Pogodan za lepljenje i zaptivanje komponenti podložnih stalnim vibracijama  
Lepljenje premaza u industriji izolacionih materijala



## package / confezione

- cartuccia 290 ml, scat. 12/24 pz
- sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
- fustini 25 kg
- fusti 250 kg
- cartridge 290 ml, box 12/24 pc
- unipac 600 ml, box 20 pc
- drums 25 kg
- drums 250 kg

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 24 mesi  
+5 / +25°C - 24 months

## MASTERS POLYMER SPRAY - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,40 (+/- 2%)
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 20°C / 45 % r.h. Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h.		[mm/24h]	3
Skin forming time at 20°C / 45 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 20°C / 45 % r.h.		[min]	40
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,75
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	450
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,65
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	DIN 53505		40
Volume loss Calo volumetrico		[%]	< -2
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +100

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010

ivory  
avorio  
RAL 1015

grey  
grigio  
RAL 7004



# MASTERS POLYMER MARINE

adesivo sigillante per calafataggio  
sealing adhesive for caulking

## IT - MASTERS POLYMER MARINE

Adesivo sigillante ibrido specificamente sviluppato per il settore nautico a terminazione silanica

### CARATTERISTICHE

Esente da isocianati e solventi, Inodore  
Monocomponente pronto all'uso  
Elasticità permanente  
Notevole durezza superficiale  
Grande stabilità cromatica  
Proprietà adesive inalterate nel tempo  
Sovravverniciabile  
Carteggiabile/Levigabile  
Adesione senza primer  
Buona estrusione  
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5000 h  
**APPLICAZIONI**  
È indicato per l'incollaggio e la sigillatura di un'ampia varietà di materiali utilizzati nella cantieristica nautica, come:  
legno, sigillatura e incollaggio del teak, pannelli isolanti, alluminio, alluminio verniciato, acciaio, acciaio inox, ferro, vetroresina

## ES - MASTERS POLYMER MARINE

Adhesivo para sellar específico para el sector náutico a base de polímero híbrido de terminación silánica

### CARACTERÍSTICAS

Exento de isocianatos y solventes  
Monocomponente listo para ser utilizado  
Elasticidad permanente  
Buena dureza superficial  
Inodoro, Pintable  
Buena estabilidad cromática  
Propiedades adhesivas inalteradas en el tiempo  
Apto para ser pulido  
Adhesión sin primer, Buena extrusión  
Excelente resistencia a los UV: lámpara UVB > 5000 h  
**APLICACIONES**

Indicado para pegar y sellar una amplia gama de metales utilizados en la construcción naval, como: madera, sellar y pegar el teak, paneles aislantes, aluminio, aluminio pintado, acero, acero inoxidable, hierro, fibra de vidrio

## EN - MASTERS POLYMER MARINE

One-part sealant specific for nautical sector based on hybrid polymer with silane ending

### SPECIFICATIONS

Isocyanates and solvents free  
One component ready-to-use  
Permanent flexibility  
Great superficial hardness  
Odourless  
Great chromatic stability  
Adhesion properties unchanged over time  
Can be overpainted  
Can be sanded  
Adhesion without primer  
Good extrusion  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 5000 h  
**APPLICATIONS**  
Suitable to seal and to stick different materials used in shipbuilding industry such as:  
wood, sealing and bonding of teak, insulating panels, aluminium, painted aluminium, steel, stainless steel, iron, fiberglass

## SRB - MASTERS POLYMER MARINE

Hibridni zaptivni lepak sa silanskim završetkom specijalno razvijen za nautički sektor

### KARAKTERISTIKE

Bez izocijanata i rastvarača i bez mirisa  
Jednokomponentan i spreman za upotrebu  
Trajna elastičnost  
Velika površinska tvrdoća  
Velika stabilnost boje  
Adhezivna svojstva nepromenjena tokom vremena  
Može da se ponovi boji  
Može da se brusi/glanca  
Prijanjanje bez prajmera  
Dobra ekstruzija  
Visoka otpornost na UV zrake: lampe UVB > 5000 h  
**PRIMENA**

Pogodan za lepljenje i zaptivanje širokog spektra materijala koji se koriste u nautičkoj brodogradnji, kao što su:  
drvo, zaprivanje i leprjenje tikovine, izolacioni paneli, aluminijum, lakirani aluminijum, celik, nerđajući čelik, gvožđe, fibreglas

## FR - MASTERS POLYMER MARINE

Adhésif à base de silicone développé pour le secteur nautique à base de polymère hybride à terminaison de silane

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt de isocyanates et solvants  
Mono composant prêt à l'emploi  
Elasticité permanente  
Bonne dureté superficielle  
Inodore, Polissable  
Excellent stabilité chromatique  
Propriétés adhésives inchangées au fil du temps  
On peut y vernir dessus  
Adhésion sans primer, Excellent extrusion  
Excellent résistance aux UV: lampe UVB > 5000 h  
**APPLICATIONS**  
Indiqué pour coller et sceller beaucoup de matériaux utilisés dans le secteur des constructions navales comme:  
bois, scellement et collage du teak, panneaux isolants, aluminium, aluminium verni, acier, acier inoxydable, fer, fibre de verre



## package / confezione

- cartuccia 290 ml, scat 12/24 pz
- sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
- fustini 24 kg
- fusti 240 kg
- cartridge 290 ml, box 12/24 pc
- unipac 600 ml, box 20 pc
- drums 24 kg
- drums 240 kg

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 24 mesi  
+5 / +25°C - 24 months

## MASTERS POLYMER MARINE - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,38 (+/- 2%)
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 20°C / 45 % r.h. It can be smoothed after 72 hours from the application if the temperatures of application showed on the technical data sheet are respected Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h. Il prodotto è carteggiabile dopo 72 ore dall'applicazione se le temperature di applicazione indicate sulla scheda saranno rispettate			
		[mm/24h]	3
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.			
		[min]	15
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b> <b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza a rottura			
	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,88
Elongation at break Massimo allungamento			
	ISO 37	[%]	450
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento			
	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,10
Hardness - Shore A Durezza - Shore A			
	DIN 53505		45 (+/- 3%)
Volume loss Calo volumetrico			
		[%]	< -2
Temperature resistance Resistenza alle temperature			
		[°C]	-40 / +100

## colori/colours



grey  
grigio  
RAL 7004

black  
nero  
RAL 9005



# MASTERS POLYMER F-104 HT

adesivo ibrido effetto ventosa  
suction cup effect hybrid adhesive

## IT - MASTERS POLYMER F-104 HT

Adesivo ibrido elastico effetto ventosa a terminazione silanica

### CARATTERISTICHE

Elevato effetto ventosa  
Esente da ritiro e inodore  
Esente da isocianati e solventi e plastificanti  
Notevole durezza superficiale  
Buona resistenza UV: lampade UVB > 2000 h  
Ottima adesione senza primer su svariati substrati

### APPLICAZIONI

È indicato per l'incollaggio di una vasta quantità di supporti:

vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piattato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo e rosoni in gesso, rivestimenti di scale e top cucina, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame, ferro e acciaio  
Buona adesione su materie plastiche come PVC e policarbonato

## EN - MASTERS POLYMER F-104 HT

One-part hybrid elastic sealant suction cup effect with silane ending

### SPECIFICATIONS

Great suction cup effect  
Exempt from withdrawal and odourless  
Exempt from isocyanate, solvents and plasticizers  
Great superficial hardness  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 2000 h  
Excellent adhesion without primer on different substrates

### APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, to stick plasterboard panels, polyurethane panels, stylofoam and gypsum plaster ceiling roses, stairs covering and counter top, metals like aluminium, painted aluminium, lead, copper, iron and steel  
Great adhesion on plastic matters like PVC and polycarbonate

## FR - MASTERS POLYMER F-104 HT

Adhésif hybride élastique à base de silicone effet ventouse à terminaison de silane

### CARACTÉRISTIQUES

Excellent effet ventouse  
Exempt du retrait et inodore  
Exempt de isocyanates, solvants et plastifiants  
Bonne dureté superficiale  
Résistant aux UV: lampe UVB > 2000 h  
Excellent adhésion sans primer sur différents substrats

### APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports: verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placo-plâtre, coller panneaux en placo-plâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène et rosaces en plâtre, revêtements d'échelles et plans de travail de cuisine, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, cuivre, fer et acier  
Bonne adhésion sur matières plastiques comme PVC et polycarbonate

## ES - MASTERS POLYMER F-104 HT

Sigilante de siliconas híbrido elástico efecto ventosa de terminación silánica

### CARACTERÍSTICAS

Excelente efecto ventosa  
Exento de retracción e inodoro  
Exento de isocianatos, solventes y plastificantes  
Buena dureza superficial  
Buena resistencia a los UV: lámpara UVB > 2000 h

Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes

### APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes suportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, pegar y sellar paneles de catón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno y rosetones de yeso, revestimientos de escaleras y encimeras, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, cobre, hierro y acero  
Buena adhesión sobre materias de plástico como PVC y policarbonato

## SRB - MASTERS POLYMER F-104 HT

Hibridni elastični lepak sa usisnim efektom i silanskim završetkom

### KARAKTERISTIKE

Veliki usisni efekat  
Ne povlači se i bez mirisa  
Bez izocijanata i rastvarača i plastifikatora  
Velika površinska tvrdoća  
Dobra otpornost na UV zrake: lampe UVB > 2000 h

Odlično prijanjanje bez prajmera na različite podloge

### PRIMENA

Pogodan za lepljenje širokog spektra materijala: stakla, ogledala, porcelana i keramike, sirovog drveta, izgladanog drveta i plute, građevinskih materijala poput cigle, betona, gipsanokartonskih ploča i blokova, lepljenje i zaptivanje gipsanokartonskih ploča, panela od poliuretana i polistirena i gipsanih rozeta, prekrivanje stepeništa i kuhinjskih delova, metala kao što su aluminijum, lakirani aluminijum, olovo, bakar, gvožđe i čelik  
Dobro prijanjanje na plastične materijale kao što su PVC i polikarbonat



## package / confezione

- cartuccia 290 ml, scat. 12/24 pc
- fusto 260 kg
- cartridge 290 ml, box 12/24 pc
- drums 260 kg

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

## MASTERS POLYMER F-104 HT - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,62
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 20°C / 45 % r.h. Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h.		[mm/24h]	3
Skin forming time at 23°C / 45 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 45 % r.h.		[min]	20
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	2,10
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	250
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,20
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	DIN 53505		55
Volume loss Calo volumetrico		[%]	< -2
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +100

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010



# MASTERS POLYMER F-70 HP

adesivo ibrido a rapida reticolazione  
quick cross-linking hybrid adhesive

## IT - MASTERS POLYMER F-70 HP

Adesivo ibrido elastico super rapido a terminazione silanica

### CARATTERISTICHE

Rapida reticolazione  
Capacità di tenuta in 20 minuti  
Riposizionabile nei primi 5 minuti  
Esente da ritiro e inodore  
Esente da isocianati e solventi e plastificanti  
Notevole durezza superficiale  
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 3500 h  
Ottima adesione senza primer su svariati substrati

### APPLICAZIONI

È indicato per l'incollaggio di una vasta quantità di supporti:  
vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piattato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo e rosoni in gesso, rivestimenti di scale e top cucina, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame, ferro e acciaio  
Buona adesione su materie plastiche come PVC e policarbonato

## EN - MASTERS POLYMER F-70 HP

One-part hybrid elastic sealant super rapid with silane ending

### SPECIFICATIONS

Quick reticulation  
Ability to seal in 20 minutes  
Repositionable in the first 5 minutes  
Exempt from withdrawal and odourless  
Exempt from isocyanate, solvents and plasticizers  
Great superficial hardness  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 3500 h  
Excellent adhesion without primer on different substrates

### APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, to stick plasterboard panels, polyurethane panels, stylofoam and gypsum plaster ceiling roses, stairs covering and counter top, metals like aluminium, painted aluminium, lead, copper, iron and steel  
Great adhesion on plastic matters like PVC and polycarbonate

## FR - MASTERS POLYMER F-70 HP

Adhésif hybride élastique à base de silicone très rapide à terminaison de silane

### CARACTÉRISTIQUES

Réticulation rapide  
Capacité d'étanchéité en 20 minutes  
Repositionnable dans les premiers 5 minutes  
Exempt du retrait et inodore  
Exempt de isocyanates, solvants et plastifiants  
Bonne dureté superficiel  
Résistant aux UV: lampe UVB > 3500 h  
Excellent adhésion sans primer sur différents substrats

### APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports: verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, coller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène et rosaces en plâtre, revêtements d'échelles et plans de travail de cuisine, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, cuivre, fer et acier  
Bonne adhésion sur matières plastiques comme PVC et polycarbonate

## ES - MASTERS POLYMER F-70 HP

Sigilante de siliconas híbrido elástico super rápido de terminación silánica

### CARACTERÍSTICAS

Reticulación rápida  
Capacidad de sellado en 20 minutos  
Reposicionable en los primeros 5 minutos  
Exento de retracción e inodoro  
Exento de isocianatos, solventes y plastificantes  
Buena dureza superficial  
Buena resistencia a los UV: lámpara UVB > 3500 h  
Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes

### APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes soportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, pegar y sellar paneles de catón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno y rosetones de yeso, revestimientos de escaleras y encimeras, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, cobre, hierro y acero  
Buena adhesión sobre materias de plástico como PVC y policarbonato

## SRB - MASTERS POLYMER F-70 HP

Hibridni elastični super brz lepak sa silanskim završetkom

### KARAKTERISTIKE

Brza retikolacija  
Kapacitet držanja 20 minuta  
Može da se pomera u prvih 5 minuta  
Ne povlači se i bez mirisa  
Bez izocijanata i rastvarača i plastifikatora  
Velika površinska tvrdoća  
Visoka otpornost na UV zrake: lampe UVB > 3500 h  
Odlučno prijanjanje bez prajmera na različite podloge

### PRIMENA

Pogodan za zaptivanje i lepljenje širokog spektra materijala:  
stakla, ogledala, porcelana i keramike, sirovog drveta, izglacanog drveta i plute, građevinskih materijala poput cigle, betona, gipsanokartonskih ploča i blokova, lepljenje i zaptivanje gipsanokartonskih ploča, panela od poliuretana i polistirena i gipsanih rozeta, prekrivanje stepeništa i kuhinjskih delova, metala kao što su aluminijum, lakirani aluminijum, olovo, bakar, gvožđe i čelik  
Dobro prijanjanje na plastične materijale kao što su PVC i polikarbonat



## package / confezione

- cartuccia 290 ml, scat. 12/24 pz.
- tubetto 125 ml
- fusto 250 kg
- cartridge 290 ml, box 12/24 pc.
- tube 125 ml
- drums 250 kg

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 24 mesi  
+5 / +25°C - 24 months

## MASTERS POLYMER F-70 HP - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,56
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 20°C / 45% r.h. Velocità di reticolazione a 20°C / 45% r.h.		[mm/24h]	4
Skin forming time at 23°C / 45% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 45% r.h.		[min]	8
Functional resistance Resistenza funzionale		[min]	160
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	3,50
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	120
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	2,80
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	DIN 53505		64
Volume loss Calo volumetrico		[%]	< -2
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +90

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010



# MASTERS POLYMER F-71 HP

adesivo ibrido strutturale  
hybrid structural adhesive

## IT - MASTERS POLYMER F-71 HP

Adesivo ibrido strutturale a base di polimero ibrido a terminazione silanica

### CARATTERISTICHE

Esente da ritiro e inodore  
Esente da isocianati e solventi e plastificanti  
Notevole durezza superficiale  
Carteggiabile  
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5500 h  
Ottima adesione senza primer su svariati substrati  
Grande stabilità cromatica

### APPLICAZIONI

È indicato per l'incollaggio di una vasta quantità di supporti:  
vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piattato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, incollaggio di pannelli di cartongesso, pannelli in poliuretano, polistirolo e rosoni in gesso, rivestimenti di scale e top cucina, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame, ferro e acciaio  
Buona adesione su materie plastiche come PVC e policarbonato, plexiglass e corian

## ES - MASTERS POLYMER F-71 HP

Sigilante de siliconas hibrido estructural a base de polimero hibrido de terminación silánica

### CARACTERÍSTICAS

Exento de retracción e inodoro  
Exento de isocianatos, solventes y plastificantes  
Buena dureza superficial  
Apto para ser pulido  
Buena resistencia a los UV: lámpara UVB > 5500 h  
Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes  
Excelente estabilidad cromática

### APLICACIONES

Perfecto para sellar y pegar diferentes soportes: vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construcción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, pegar y sellar paneles de catón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno y rosetones de yeso, revestimientos de escaleras y encimeras, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, cobre, hierro y acero  
Buena adhesión sobre materias de plástico como PVC y policarbonato, plexiglass y corian

## EN - MASTERS POLYMER F-71 HP

One-part hybrid structural sealant based on hybrid polymer silane ending

### SPECIFICATIONS

Exempt from withdrawal and odourless  
Exempt from isocyanate, solvents and plasticizers  
Great superficial hardness  
Can be sanded  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 5500 h  
Excellent adhesion without primer on different substrates  
Great chromatic stability

### APPLICATIONS

Useful to seal and stick different supports: glass, mirrors, porcelain and ceramics, rough wood, planed and cork, materials for building industry such as bricks, concrete, plasterboard, to stick plasterboard panels, polyurethane panels, stylofoam and gypsum plaster ceiling roses, stairs covering and counter top, metals like aluminium, painted aluminium, lead, copper, iron and steel  
Great adhesion on plastic matters like PVC and polycarbonate, plaxiglass and corian

## FR - MASTERS POLYMER F-71 HP

Adhésif hybride structural à base de silicone à base de polymère hybride à terminaison de silane

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt du retrait et inodore  
Exempt de isocyanates, solvants et plastifiants  
Bonne dureté superficiel  
Polissable  
Résistant aux UV: lampe UVB > 5500 h  
Excellent adhésion sans primer sur différents substrats  
Excellent stabilité chromatique

### APPLICATIONS

Indiqué pour coller et sceller différents supports : verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, coller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystyrène et rosaces en plâtre, revêtements d'échelles et plans de travail de cuisine, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, cuivre, fer et acier  
Bonne adhésion sur matières plastiques comme PVC et polycarbonate, plexiglass et corian

## SRB - MASTERS POLYMER F-71 HP

Hibridni strukturalni lepak na bazi hibridnog polimera sa silanskim završetkom

### KARAKTERISTIKE

Ne povlači se i bez mirisa  
Bez izocijanata i rastvarača i plastifikatora  
Velika površinska tvrdoća  
Može da se brusi  
Visoka otpornost na UV zrake: lampe UVB > 5500 h  
Odlučno prijanjanje bez prajmera na različite podloge  
Velika stabilnost boje

### PRIMENA

Pogodan za lepljenje širokog spektra materijala: stakla, ogledala, porcelana i keramike, sirovog drveta, izglacanog drveta i plute, građevinskih materijala poput cigle, betona, gipsanokartonskih ploča i blokova, lepljenje i zaptivanje gipsanokartonskih ploča, panela od poliuretana i polistirena i gipsanih rozeta, prekrivanje stepeništa i kuhinjskih delova, metala kao što su aluminijum, lakirani aluminijum, olovo, bakar, gvožđe i čelik  
Dobro prijanjanje na plastične materijale kao što su PVC, polikarbonat i corian



## package / confezione

- cartuccia 290 ml, scat. 12/24 pz.
- sacchetto 600 ml, scat. 20 pz.
- fustino 25 kg
- fusto 250 kg
- cartridge 290 ml, box 12/24 pc.
- unipac 600 ml, box 20 pc.
- drums 25 kg
- drums 250 kg

## storage / conservazione

+5 / +25°C - 24 mesi  
+5 / +25°C - 24 months

## MASTERS POLYMER F-71 HP - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,58
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 20°C / 45 % r.h. Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h.		[mm/24h]	3
Skin forming time at 23°C / 45 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 45 % r.h.		[min]	15
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b>			
<b>After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.</b>			
Tensile strength Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	3,00
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	110
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	2,95
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	DIN 53505		78
Volume loss Calo volumetrico		[%]	< -2
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +90

## colori/colours



white  
bianco  
RAL 9010

grey  
grigio  
RAL 7004

black  
nero  
RAL 9005



# MASTERS POLYMER SR-71

adesivo ibrido cristallino forte e tenace  
strong and lasting hybrid crystal adhesive

## IT – MASTERS POLYMER SR-71

Adesivo universale ibrido con terminazione silanica, forte e flessibile per incollaggi estremi e soggetti a vibrazioni

### CARATTERISTICHE

Esente da isocianati e solventi  
Antimuffa, Inodore, Grande stabilità cromatica  
Elasticità Permanente  
Notevole durezza superficiale  
Proprietà adesive inalterate nel tempo  
Sovraverniciabilità  
Riposizionabile nei primi 7 min  
Adesione senza primer  
Ottima adesione anche su superfici bagnate  
Ottima estrusione, Ottima trasparenza  
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 4500 h

### APPLICAZIONI

vetro, specchi, porcellana, ceramica, marmo, legno, sughero, mattoni, calcestruzzo, intonaco, cartongesso, alluminio, alluminio verniciato, alluminio anodizzato, acciaio, acciaio inox, ferro, piombo, rame, PVC, PP, PMMA

## EN – MASTERS POLYMER SR-71

One-part universal one component crystal sealant based on hybrid polymer with silane termination. It has a great strength and flexibility which permits hard and extreme bonding also exposed to vibrations

### SPECIFICATIONS

Exempt from isocyanates and solvents  
Anti-mould, Permanent flexibility  
Great superficial hardness, Odourless  
Great chromatic stability, Adhesion properties unchanged over time, Overpainted  
Repositionable in the first 7 minutes  
Adhesion without primer  
Excellent adhesion on wet surfaces  
Excellent extrusion, Excellent transparency  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 4500 h

### APPLICATIONS

glass, mirrors, marble, porcelain, ceramic, wood, cork, bricks, concrete, plaster, plasterboard, aluminium, painted aluminium, anodize aluminium, steel, stainless steel, iron, lead, copper, PVC, PP, PMMA

## FR – MASTERS POLYMER SR-71

Adhésif universel mono composant cristallin à base de polymère hybride à terminaison de silane. Il a force et flexibilité considérables qui permettent de faire collages extrêmes et difficiles aussi exposés à des vibrations

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt de isocyanates et solvants  
Anti-moisissure, Élasticité permanente  
Bonne dureté superficiel, Inodore  
Bonne stabilité chromatique, Propriétés adhésives inchangées au fil du temps, On peut y vernir dessus, Repositionnable dans les premières 7 minutes, Adhésion sans primer, Excellent extrusion, Excellent adhésion aussi sur surfaces mouillées, Excellent transparence  
Excellent résistance aux UV: lampe UVB > 4500 h

### APPLICATIONS

vitre, miroirs, marbre, porcelaine, céramique, bois, liège, briques, béton, plâtre, placo-plâtre, aluminium, aluminium verni, aluminium adonisé, acier, acier inoxydable, fer, plomb, cuivre, PVC, PP, PMMA

## ES – MASTERS POLYMER SR-71

Adhesivo universal monocomponente cristallino a base de polímero híbrido de terminación silánica. Caracterizado por fuerza y flexibilidad que permite pegar en situaciones extremas también con vibraciones

### CARACTERÍSTICAS

Exento de isocianatos y solventes, Antimoho  
Elasticidad permanente, Buena drea superficial  
Inodoro, Buena estabilidad cromática, Pintable  
Propiedades adhesivas inalteradas en el tiempo  
Reposicionable en los primeros 7 minutos  
Adhesión sin primer, Excelente extrusión  
Adhesión excelente también sobre superficies mojadas, Transparencia excelente  
Excelente resistencia a los UV: lámpara UVB > 4500 h

### APLICACIONES

vidrio, espejos, mármol, porcelana, cerámica, madera, corcho, ladrillos, hormigón, enlucido, cartón yeso, aluminio, aluminio pintado, aluminio adonizado, acero, acero inoxidable, hierro, plomo, cobre, PVC, PP, PMMA

## SRB – MASTERS POLYMER SR-71

Hibridni univerzalni lepak sa silanskim završetkom, snažan i fleksibilan za ekstremno lepljenje podložno vibracijama

### KARAKTERISTIKE

Bez izocijanata i rastvarača  
Protiv buđi, bez mirisa, velika stabilnost boje  
Trajna elastičnost  
Velika površinska tvrdoća  
Adheziivna svojstva nepromenjena tokom vremena  
Može da se ponovo boji  
Može da se pomera u prvih 7 min  
Prijanjanje bez prajmera  
Odlučno prijanjanje čak i na vlažnim površinama  
Odlučna ekstruzija, visoka transparentnost  
Visoka otpornost na UV zrake: lampe UVB > 4500 h

### PRIMENA

staklo, ogledala, porcelan, keramika, mermer, drvo, pluta, cigla, beton, malter, gipsanokartonske ploče, aluminijum, lakirani aluminijum, anodirani aluminijum, celik, nerdajući celik, gvožđe, olovo, bakar, PVC, PP, PMMA



## package / confezione

- cartuccia 290 ml, scat 12/24 pz.
- fusti 200 kg
- cartridge 290 ml, box 12/24 pc.
- drums 200 kg

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months

## MASTERS POLYMER SR-71 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,03
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 23°C / 50 % r.h. Velocità di reticolazione a 23°C / 50 % r.h.		[mm/24h]	3
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	15
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b> After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.			
Tensile strength Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	7,00
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	200
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	5,50
Hardness - Shore A Durezza - Shore A	DIN 53505		75
Volume loss Calo volumetrico		[%]	< -2
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +100

## colori/colours



crystal  
cristallino



# MASTERS POLYMER SR-4

adesivo ibrido strutturale per costruzioni in legno  
hybrid structural adhesive for wood constructions

## IT - MASTERS POLYMER SR-4

Adesivo strutturale a terminazione silanica sviluppato appositamente per l'industria delle costruzioni in legno

### CARATTERISTICHE

Esente da isocianati e solventi  
Esente da Ftalati, Esente da Plastificanti  
Non macchia/alona le superfici  
Tenuta della linea collante, Inodore  
Processo di lavorabilità simile all'adesivo poliuretano, Notevole durezza superficiale  
Non gonfia/espande in fase di reticolazione  
Ottimo potere riempitivo, Tixotropico, Non cola  
Impermeabile e più resistente del legno  
Proprietà adesive inalterate nel tempo  
Ottima estrusione, Grande stabilità cromatica  
Ottima resistenza UV: lampade UVB > 4000 h  
Ottima resistenza all'ingiallimento

### APPLICAZIONI

Legno, MDF, truciolato  
Incollaggi tra legno metallo pietra e calcestruzzo  
Incollaggi strutturali tra svariate tipologie di legno  
Incollaggi di rivestimenti su legno anche in ambienti umidi

## ES - MASTERS POLYMER SR-4

Adesivo estructural de terminación silánica desarrollado para la industria de construcciones de madera

### CARACTERÍSTICAS

Exento de isocianatos y solventes, Exento de ftalatos, Exento de plastificantes, Tixotrópico no cola, Monocomponente listo para ser utilizado  
No mancha/halo, Mantiene la línea de pegamento  
Proceso de adaptabilidad parecido al adhesivo de poliuretano, No infla/extiende en fase de reticulación, Excelente poder de relleno  
Buena dureza superficial, Impermeable y más resistente que la madera, Inodoro, Buena estabilidad cromática, Propiedades adhesivas inalteradas en el tiempo, Adhesión sin primer  
Excelente extrusión  
Excelente resistencia a los UV: lámpara UVB > 4000 h

Excelente resistencia al amarilleamiento

### APLICACIONES

Madera, MDF, virutas  
Pegar entre ellos madera, metal, piedra y hormigón  
Pegar a nivel estructural diferentes tipos de madera, Pegar revestimientos sobre madera también en lugares húmedos

## EN - MASTERS POLYMER SR-4

One-part structural sealant with silane ending developed for building industry of wood constructions

### SPECIFICATIONS

Exempt from isocyanates and solvents  
Exempt from phthalates, Exempt from plasticizers  
Thixotropic non-sag, One component ready-to-use, No-stain/ No-halo the surfaces  
Keeps adhesion line, Workability process similar to polyurethane adhesive, No-inflating/expansion during reticulation phase, Excellent filling power, Great superficial hardness, Waterproof and more resistant than wood, Odourless, Great chromatic stability, Adhesion properties unchanged over time  
Adhesion without primer, Excellent extrusion  
Excellent UV resistance: UVB lamp > 4000 h  
Excellent resistance to yellowing

### APPLICATIONS

Wood, MDF, chipboard  
Bonding between wood, metal, stone and concrete, Structural bonding between different kind of wood,  
Bonding of covering on wood, also in humid places

## SRB - MASTERS POLYMER SR-4

Strukturalni lepak sa silanskim završetkom specijalno razvijen za drvenu građevinsku industriju

### KARAKTERISTIKE

Bez izocijanata i rastvarača  
Bez plastifikatora  
Ne ostavlja fleke na površinama  
Otporna linija lepka, bez mirisa  
Proces obradivosti sličan poliuretanskom lepku, odlična površinska tvrdoća  
Ne nabrekne/proširuje se u fazi retikolacije  
Velika moć punjenja, tixotropnost, ne topi se  
Vodootporan i izdržljiviji od drveta  
Adheziivna svojstva nepromenjena tokom vremena  
Velika ekstruzija, velika stabilnost boja  
Visoka otpornost na UV zrake: lampe UVB > 4000 h  
Velika otpornost na žučanje

### PRIMENA

Drvo, MDF, tanak karton  
Lepljenje između drveta, metala, kamena i betona  
Strukturalno lepljenje između različitih vrsta drveta  
Lepljenje drvenih premaza čak i u vlažnim okruženjima

## FR - MASTERS POLYMER SR-4

Adhésif structural à terminaison de silane développé pour l'industrie des constructions en bois

### CARACTÉRISTIQUES

Exempt de isocyanates et solvants, Exempt de phthalates, Exempt de plastifiants, Thixotropie ne coule pas, Mono composant prêt à l'emploi, Ne tache pas/ne halo pas les surfaces, Ligne adhésive gardée, Procès de usinabilité semblable à l'adhésif au polyuréthane, Ne gonfle pas/ne s'étend pas pendant la réticulation, Excellent pouvoir de remplissage, Bonne dureté superficielle, Imperméable et plus résistant que le bois, Inodore, Bonne stabilité chromatique, Propriétés adhésives inchangées au fil du temps, Adhésion sans primer  
Excellent extrusion  
Excellent résistance aux UV: lampe UVB > 4000 h  
Excellent résistance au jaunissement

### APPLICATIONS

Bois, MDF, copeaux  
Collages entre bois, métal, pierre et béton,  
Collages structurales entre différents type de bois,  
Collages de revêtements sur bois aussi dans lieux humides



## package / confezione

- cartuccia 310 ml, scat 12/24 pz.
- fusti 250 kg
- cartridge 310 ml, box 12/24 pc.
- drums 250 kg

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 18 mesi
- +5 / +25°C - 18 months

## MASTERS POLYMER SR-4 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
<b>Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata</b>			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1.30
Consistency Consistenza			non-sag
Curing time at 23°C / 50 % r.h. Velocità di reticolazione a 23°C / 50 % r.h.		[mm/24h]	2
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	35
<b>Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata</b> After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.			
Tensile strength Resistenza a rottura	ISO 37	[N/mm <sup>2</sup> ]	12.00
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	30
Hardness - Shore D Durezza - Shore D	DIN 53505		30
Volume loss Calo volumetrico		[%]	< -1
Temperature resistance Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +120

## colori/colours



beige  
beige  
RAL 1001



# MASTERS POLYMER 2K-S60T

adesivo ibrido bicomponente tixotropico  
two-component thixotropic hybrid adhesive

**IT - MASTERS POLYMER 2K-S60T**  
Adesivo sigillante bicomponente base di polimero ibrido con terminazione silanica a rapido indurimento anche in spessori notevoli in assenza di umidità

#### CARATTERISTICHE

Esente da isocianati e solventi  
Rapido indurimento anche in spessori elevati  
Elasticità Permanente  
Inodore  
Grande stabilità cromatica  
Proprietà adesive inalterate nel tempo  
Sovraverniciabile  
Ottima Resistenza UV  
Adesione senza primer  
Ottima estrusione  
Ottimo ritorno elastico

#### APPLICAZIONI

È indicato per l'incollaggio di una vasta quantità di superfici come:  
vetro, ceramica, porcellana, marmo, piastrelle, alluminio, alluminio verniciato, acciaio, acciaio inox, ferro, ottone, rame, laterizio, cemento, cartongesso, pannelli in poliuretano, pietra, legno, autobus, camper, caravan, veicoli furgonati

**EN - MASTERS POLYMER 2K-S60T**  
One-part bicomponent sealant based on hybrid polymer with silane ending of quick hardening also with great thickness without humidity

#### SPECIFICATIONS

Exempt from isocyanates and solvents  
Quick hardening also with great thickness  
Permanent flexibility  
Odourless  
Great chromatic stability  
Adhesion properties intact over time  
Overpainted  
Adhesion without primer  
Excellent extrusion  
Excellent UV resistance  
Excellent elastic return

#### APPLICATIONS

Suitable to stick a large variety of surfaces such as:  
glass, ceramic, porcelain, marble, tiles, aluminium, painted aluminium, steel, stainless steel, iron, brass, copper, concrete, plasterboard, polyurethane panels, stone, wood, buses, campers, caravans, trucks

**FR - MASTERS POLYMER 2K-S60T**  
Adhésif bi composant à base de silicone avec une base de polymère hybride à terminaison de silane à durcissement rapide aussi avec épaisseurs significatives en absence d'humidité

#### CARACTÉRISTIQUES

Exempt de isocyanates et solvants  
Durcissement rapide aussi avec épaisseurs significatives  
Elasticité permanente  
Inodore  
Bonne stabilité chromatique  
Propriétés adhésives inchangées au fil du temps  
On peut y venir dessus  
Adhésion sans primer  
Excellent extrusion  
Excellent résistance aux UV  
Excellent retour élastique

#### APPLICATIONS

Indiqué pour coller beaucoup de surfaces comme: vitre, céramique, porcelaine, marbre, carreaux, aluminium, aluminium verni, acier, acier inoxydable, fer, laiton, cuivre, brique, ciment, placoplâtre, panneaux de polyuréthane, pierres, bois, autobus, campeurs, caravanes, camions

**ES - MASTERS POLYMER 2K-S60T**  
Adhesivo para sellar bicomponente a base de polimero híbrido de terminación silánica a endurecimiento rápido también con espesores importantes sin humedad

#### CARACTERÍSTICAS

Exento de isocianatos y solventes  
Endurecimiento rápido también con espesores importantes  
Elasticidad permanente  
Inodoro  
Buena estabilidad cromática  
Propiedades adhesivas inalteradas en el tiempo  
Pintable  
Adhesión sin primer  
Extrusión excelente  
Excelente resistencia a los UV  
Excelente elasticidad

#### APLICACIONES

Apto para pegar una amplia gama de superficies como:  
vidrio, cerámica, porcelana, mármol, baldosas, aluminio, aluminio pintado, acero, acero inoxidable, hierro, latón, cobre, ladrillo, cemento, cartón yeso, paneles de poliuretano, piedra, madera, autobus, camiones, camper


**EN - MASTERS POLYMER 2K-S60T**  
Dvokomponentni zaptivni lepak na bazi hibridnog polimera sa silanskim završetkom koji brzo očvršćava, čak i kada je u debelim slojevima u odsustvu vlage

#### KARAKTERISTIKE

Bez izocijanata i rastvarača  
Brzo učvršćivanje čak i kada je u debelim slojevima, Trajna elastičnost, bez mirisa  
Velika stabilnost boje  
Adhezijska svojstva nepromenjena tokom vremena  
Može da se ponovo boji, visoka otpornost na UV zrake, Prijanjanje bez prajmera  
Odlična ekstruzija  
Odlična elastičnost

#### PRIMENA

Pogodan za lepljenje širokog spektra materijala kao što su:  
staklo, keramika, porcelan, mermer, pločice, aluminijum, lakirani aluminijum, čelik, nerđajući čelik, gvožđe, mesing bakar, blokovi, cement, gipsanokartonske ploče, poliuretanski paneli, kamen, drvo, autobusi, kamperi, karavani, kombi vozila



## package / confezione

- cartuccia bifilare 250/490 ml
- two-component cartridge 250/490 ml

## storage / conservazione

- +5 / +25°C - 24 mesi
- +5 / +25°C - 24 months

## MASTERS POLYMER 2K-S60T - Product data / Dati tecnici

Generali Data / Dati Generali				Component A	Component B	
Density at 23°C						
Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,45 (+/- 2%)	1,46 (+/- 2%)		
Colour						
Colore			White	Dark Grey		
Viscosity - Brookfield M5 G7						
Viscosità - Brookfield M5 G7		[Cps]	550,000	195,000		
<b>Mixing ratio A : B</b>						
<b>Rapporto di miscelazione A : B</b> 100 : 10 (+/- 2%)						
General characteristics				Inspection method	unit	Value
Proprietà				Procedura di Verifica	Unità	Valore
<b>Uncured mixed paste / Massa non vulcanizzata</b>						
Density at 23°C (mixed product)						
Densità a 23°C (prodotto miscelato)	ISO 2811		[g/cm <sup>3</sup> ]	1,45 (+/- 2%)		
Viscosity - Brookfield M5 G7 (mixed product)						
Viscosità - Brookfield M5 G7 (prodotto miscelato)			[Cps]	450,000		
Hardness - Shore A						
Durezza - Shore A			after 24 h	dopo 24 h		30
Workability time						
Tempo di lavorabilità			[min]			12
Curing						
Tempo gelo			[min]			20
Functional resistance						
Resistenza funzionale			[min]			80
<b>Cured paste / Massa vulcanizzata</b>						
Tensile strength						
Resistenza alla trazione	ISO 37		[N/mm <sup>2</sup> ]			2,25
Elongation at break						
Massimo allungamento	ISO 37		[%]			300
Modulus at 100% elongation						
Modulo al 100% di allungamento	ISO 37		[N/mm <sup>2</sup> ]			1,15
Hardness - Shore A						
Durezza - Shore A	DIN 53505					40
Volume loss						
Calo volumetrico			[%]			< -2
Colour						
Colore						Grigio
Colore						
Grigio (RAL 7004)						

## colori/colours



grey  
grigio  
RAL 7004





MASTERS 50  
MASTERS RAPID  
MASTERS NO CHIODI



MASTERS 180  
MASTERS 280  
MASTERS 80  
MASTERS 70



MASTERS 900 / 9000  
MASTERS 985 / 9085



MASTERS 480



MASTERS 1200  
MASTERS 900 / 9000  
MASTERS 985 / 9085



MASTERS 60  
MASTERS 280



MASTERS POLYMER ST5830  
MASTERS SL7510



MASTERS 380  
MASTERS SL7510



MASTERS 90  
MASTERS 190  
MASTERS CRACK



MASTERS 380  
MASTERS POLYMER F-35



MASTERS 280  
MASTERS 380  
MASTERS WT100 K



BITUMPHALTE 130  
BITUMPHALTE 100



MASTERS 170



MASTERS POLYMER CRYSTAL



MASTERS POLYMER F-70 HP  
MASTERS POLYMER F-104 HP  
MASTERS POLYMER F-71 HP

{notes}





Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutti i precedenti. Queste offerte sono riservate all'industria, al commercio, all'artigianato e alle aziende.  
Ci riserviamo di effettuare modifiche tecniche, di colore, di design, combinazione di set e immagini del prodotto.  
L'azienda esclude ogni responsabilità sulle notizie riportate in quanto l'oggetto consegnato può essere soggetto a variazioni.  
Valido dal 01/07/2018.

This catalog replaces and deletes all the previous ones. These offers are reserved for industry, commerce, craftsmanship and companies.  
We reserve the right to make modifications on technical data sheet, color, design, combination of sets and product images.  
The company excludes any responsibility on the related news because the delivered item may be subject to change.  
Valid from july/01/2018.

**MASTICI VOTTERO s.n.c.**  
10040 LA CASSA (TO) - via Torino, 44  
tel. +39 011.9842350  
fax +39 011.9842125  
P.IVA: 04369650017  
email: [info@masticivottero.com](mailto:info@masticivottero.com)  
[www.masticivottero.com](http://www.masticivottero.com)